

NET:
30 KG

Eurocement EuroFleks 428

Teknik Özellikler

Ürün Tanımı:

Eurocement EuroFleks 428, çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, fırça veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilen, yüzeyin nefes almasını engellemeyen tam elastik su yalıtım malzemesidir.

Uygulama Alanları:

- Temellerde, istinat ve perde duvarlarında zemin nemi ve sızıntı sularına karşı pozitif yalıtımda
- Bodrum katların dıştan yalıtımında
- Banyo, mutfak, WC gibi ıslak hacimlerin yalıtımında
- Teras, balkon gibi ıslak hacimlerin yalıtımında
- Havuz, su deposu gibi mahallerin pozitif (iç taraftan) yalıtımında
- Yer altı ve yer üstü inşaat çalışmalarında, yatay ve düşeyde, beton, sıva ve şapın pozitif yalıtımında kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Renk: Gri

Görünüm: İnce Toz + Likit

Yoğunluk: 1.66 kg/lit

Dinlendirme: 5-7 dakika

Çalışma Süresi: 1,5 Saat

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 oC,+30 oC

Yüzey Kuruma Süresi: 5-6 Saat

Mekanik Dayanım: 2 Gün

Su Geçirimsizlik: 7 Gün

Yapışma Dayanımı: 2,5 N/mm²(28 Gün)

Basınç Dayanımı: 7 Bar Basınç

Üzeri Kaplama Süresi: 3 Gün

Katlar Arası Bekleme **10 oC' de:** 10-12 Saat

20 oC' de: 5-7 Saat

30 oC' de: 3-4 Saat

Uygulama Kalınlığı: Min.0,75 mm

: Max.1,5 mm

Teknik bilgiler 20 oC(±2 oC) hava sıcaklığı ve %50±5 bağıl nem ortamında laboratuvarda elde edilen verilerdir.

EuroCEMENT®

NET:
30 KG

Eurocement EuroFleks 428

Teknik Özellikler

Avantajları:

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- Extra esnektir.
- Yüzeye yapışma mukavemeti ve aderansı çok yüksektir.
- Bileşenleri ambalajında oranlanmıştır.
- Boyanabilir.
- Fırça veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilir.
- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
- İçme suyu depolarında kullanılabilir.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.

Yüzey Hazırlama:

Yüzeyin mukavemetini almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı engelleyecek yağ, gres, kir, boya, pas, tuz kuması gibi aderansı azaltacak tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Zayıf yüzeyler çatlak sıvalar vb. gibi yüzeyden kolay ayrışabilecek dokular kopararak yüzeyden temizlenir. Gerekli görülen alanlarda yüzey mekanik yöntemlerle pürüzlendirilebilir. Gözenek ve delikler yüksek basınçlı su veya hava ile temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde çukur, segregasyon, vb. olmamalı, bu tür hatalar Eurocement EuroFix 165-170 Tamir Harcı ile düzeltilmelidir. Yüzey uygulama öncesinde muhakkak ıslatılarak suya doyurulmalıdır.

Hazırlama Talimatı:

Eurocement EuroFleks 428 su yalıtım harcı B komponenti (sıvısı) temiz bir kabın içerisine boşaltılır. B komponenti (sıvısı) uygulamadan önce muhakkak çalkalanmalıdır. A komponenti (toz) yavaşça sıvının içerisine boşaltılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 6-7 dk karıştırılarak homojen hale getirilir. Hazırlanan bu karışım 5-7 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 2-3 dk karıştırılarak kullanılır. Kabin içerisinde bulunan karışım aralıklarla karıştırılmalı sonradan toz veya su ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır.

EUROCEMENT®

NET:
30 KG

Eurocement EuroFleks 428

Teknik Özellikler

Kullanım Talimatı:

Eurocement EuroFleks 428'yı en az iki kat halinde uygulayınız. Katlar arası bekleme süresine riayet edilmelidir. Birinci kat uygulama hep aynı yönde uygulanarak tamamlandıktan sonra ikinci kat uygulama ona dik olacak şekilde ters yönde uygulayınız. Çok geniş aralıklarda uygulanması halinde çatlamalara engel olmak için uygun genişlikte derz bırakılarak uygulanabilir, bırakılan derzler esnek mastiklerle doldurulabilir. Çatlama riski olan yüzeylerde iki uygulama arasına Quattro Donatı Filesi yerleştirilebilir. Yatay ve düşey yüzeylerde, düşey ve düşey yüzeylerde, birleşim yerlerinde pah uygulaması yapılmalıdır. Üzerine uygun Quattro Pah Bandı kullanılabilir.

Sarfiyat:

1 mm kalınlık için yaklaşık 2-4 Kg/m² dir. Yüzeyin durumuna boşluk vb. kayıplardan dolayı değişkenlik gösterebilir.

Ambalaj:

A + B bileşen set: 30 kg
A bileşeni: 20 Kg Kraft Torba
B bileşeni: 10 Kg Plastik Bidon

Depolama:

Ürünler orijinal ambalajlarında kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. Toz komponent üst üste 8 sırayı geçmemelidir. Sıvı komponent 0 oC nin üzerinde saklanmalı ve kesinlikle güneşten ve dondan muhafaza edilmelidir.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Belirtilen en fazla kat kalınlığını aşmayınız. Çalışma süresi geçmiş harca toz veya su ilavesinde bulunmayınız. Direkt güneş ışığı yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.

EuroCEMENT®