

NET:
20 KG

EuroGaz 140

Teknik Bilgi Formu



Ürün Tanımı:

Eurocement EuroGaz 140, çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, polimer katkılı gaz beton, bims tuğla, boşluklu beton, dekoratif tuğla, cam tuğla gibi ürünlerin yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları:

- İç mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde
- Dış mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde
- Su emme değeri yüksek gaz beton, bims tuğla, boşluklu beton, dekoratif ve cam tuğla gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Kalite Standart Uygunluğu: C1 (Normal Sertleşen)

Renk: Gri

Görünüm: İnce Toz

Yoğunluk: 1,39 Kg/l

Su Karışım Oranı: 8 -8,5 lt su 20 kg Toz İçin

Dinlendirme: 5-10 dakika

Çalışma Süresi: 1-2 Saat

Düzeltilme Süresi: 20 Dk

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 oC, +30 oC

Basınç Dayanımı: $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ (28 Gün)

Eğilme Dayanımı: $\geq 3 \text{ N/mm}^2$ (28 Gün)

Avantajları:

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Uygulama kolaylığı sağlar.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Yapışma performansı yüksektir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yüksek su emmeye sahip yüzeylerde çabuk kuruma yapmaz.

Yüzey Hazırlama:

Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya, kir, silikon vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek olan yüzeyler nemlendirilmeli ve uygulama esnasında nemli kalmasına dikkat edilmelidir. Nemlendirme işlemi yaparken yüzeyde su birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir.

Hazırlama Talimatı:

20 kg' lık toz halindeki Eurocement EuroGaz 140, temiz bir kaptan 8-8,5 lt temiz su içine katılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topraklanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilir. Hazırlanan bu karışım 5-10 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır. Kaptaki karışımın 1,5-2 saat içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir.

EUROCEMENT®

NET:
20 KG

EuroGaz 140

Teknik Bilgi Formu



Kullanım Talimatı:

Kullanıma hazır hale getirilmiş Eurocement EuroGaz 140 harcı, yapıştırılacak yüzeye mala yardımı ile kuvvetlice bastırılarak çekilir ve bir tabaka oluşturulur.

Yapıştırılacak olan gaz betonun cinsine ve/veya boyutlarına uygun olan bir dişli mala ile yapışacak yüzeye uygulanmış olan harç taraklanır. (10x10 genişliğinde) En geç 25 dakika içinde karolar harca sıkıca bastırılarak yapıştırılır.

Gaz betonun yapıştırılacak yüzeyinin en az %90'ının harç ile teması sağlanmalıdır. Harcın üzerine yapıştırılmış gaz betonlara plastik tokmak ile vurularak dahi iyi bir yapışma sağlanır. Uygulama yapılacak yerde kullanılacak olan ilk sıradaki gaz betonların harca temas eden alt ve yan yüzeyleri su ile ıslatılarak örülür. Bundan sonraki örülecek sıralarda bu işlemi yapmaya gerek yoktur.

Sarfiyat:

3 - 5 Kg/m²

(Gaz betonun boyutlarına göre değişkenlik gösterir.)

Ambalaj:

20 Kg' lık Kraft torba

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 8 sırayı geçmemelidir.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.

Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız.

Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

Çalışma süresi geçmiş harca toz veya su ilavesinde bulunmayınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.

EUROCEMENT®

NET:
20 KG

EuroGaz 140

Technical Data Sheet



yeykim
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Product Description:

Eurocement EuroGaz 140, çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, polimer katkılı gaz beton, bims tuğla, boşluklu beton, dekoratif tuğla, cam tuğla gibi ürünlerin yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş yapıştırma harcıdır.

Application Areas:

- İç mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde
- Dış mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde
- Su emme değeri yüksek gaz beton, bims tuğla, boşluklu beton, dekoratif ve cam tuğla gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Technical Specifications:

Kalite Standart Uygunluğu: C1 (Normal Sertleşen)

Renk: Gri

Görünüm: İnce Toz

Yoğunluk: 1,39 Kg/l

Su Karışım Oranı: 8 -8,5 lt su 20 kg Toz İçin

Dinlendirme: 5-10 dakika

Çalışma Süresi: 1-2 Saat

Düzeltilme Süresi: 20 Dk

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 oC, +30 oC

Basınç Dayanımı: $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ (28 Gün)

Eğilme Dayanımı: $\geq 3 \text{ N/mm}^2$ (28 Gün)

Advantages:

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Uygulama kolaylığı sağlar.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Yapışma performansı yüksektir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yüksek su emmeye sahip yüzeylerde çabuk kuruma yapmaz.

Surface Preparation:

Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya, kir, silikon vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek olan yüzeyler nemlendirilmeli ve uygulama esnasında nemli kalmasına dikkat edilmelidir. Nemlendirme işlemi yaparken yüzeyde su birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir.

Preparation Instructions:

20 kg'lık toz halindeki Eurocement EuroGaz 140, temiz bir kaptan 8-8,5 lt temiz su içine katılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile toplanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilir. Hazırlanan bu karışım 5-10 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır. Kaptaki karışımın 1,5-2 saat içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir.

EuroCEMENT®

NET:
20 KG

EuroGaz 140

Technical Data Sheet



yeykim®
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Instructions for Use:

Kullanıma hazır hale getirilmiş Eurocement EuroGaz 140 harcı, yapıştırılacak yüzeye mala yardımı ile kuvvetlice bastırılarak çekilir ve bir tabaka oluşturulur.

Yapıştırılacak olan gaz betonun cinsine ve/veya boyutlarına uygun olan bir dişli mala ile yapışacak yüzeye uygulanmış olan harç taraklanır. (10x10 genişliğinde) En geç 25 dakika içinde karolar harca sıkıca bastırılarak yapıştırılır.

Gaz betonun yapıştırılacak yüzeyinin en az %90'ının harç ile teması sağlanmalıdır. Harcın üzerine yapıştırılmış gaz betonlara plastik tokmak ile vurularak dahi iyi bir yapışma sağlanır. Uygulama yapılacak yerde kullanılacak olan ilk sıradaki gaz betonların harca temas eden alt ve yan yüzeyleri su ile ıslatılarak örülür. Bundan sonraki örülecek sıralarda bu işlemi yapmaya gerek yoktur.

Consumption:

3 - 5 Kg/m²

(Gaz betonun boyutlarına göre değişkenlik gösterir.)

Packaging:

20 Kg' lık Kraft torba

Storage:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 8 sırayı geçmemelidir.

Caution:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.

Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız.

Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

Çalışma süresi geçmiş harca toz veya su ilavesinde bulunmayınız.

Safety Precautions:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.

EUROCEMENT®