



Ürün Tanımı

Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır, UV dayanımlı, süper elastik su yalıtım malzemesi.



Uygulama Alanları

- Çimento bazlı şaplar, sıvalar, brüt beton ve levhalar
- Galvaniz, çinko ve alüminyum yüzeyler
- Eski bitümlü yüzeyler (en az 1 yıllık)
- PVC, polyester ve ahşap kaplı yüzeyler



Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,48±0,1 g/cm ³
Uygulama Kalınlığı	1,0-1,5 mm
Dokunma Süresi	2 Saat
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 Saat
Kopma Genleşme	≥%140
Çatlak Köprüleme	≥2 mm
Yapışma Dayanımı	≥1,0 N/mm ²
Solar Yansıtma	%94

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgide değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Yüksek UV dayanımı ve yansıtma özelliği (300 saat testi)
- Süper elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım
- Düşük sıcaklıklarda dahi 1 mm'den fazla çatlak köprüleme
- Geliştirilmiş performansı ile zor kirlenme, rahat temizlenme
- Su göllenmesine karşı dayanım
- Hafif yaya trafiğine dayanım
- Metal yüzeylerde güvenli kullanım
- Yüksek yansıtıcılık özelliği sayesinde solar panel kaplı çatılarda verimliliği artırma



Yüzey Hazırlanması

Yüzey yapışmayı engelleyici kalıp yağı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler su ile %40 oranında inceltilmiş RU-1032 ile astarlanmalıdır. Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler RU-1032 uygulamasından en az 24 saat önce Quattro tamir harçları ile onarılmalıdır.



Karışım

RU- 1032 su yalıtım malzemesi kullanıma hazır olduğundan dolayı, temiz bir kap içerisinde veya kendi kabında düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilerek kullanılır.



Uygulama Bilgileri

Karşıp homojen hale gelmiş ürünü astarı uygulamasını yapıp en az (Açık alanda 3-4, Kapalı alanda 5-6) saat kurumasını bekledikten sonra, metrekareye 500 gr.'dan az olmamak kaydıyla zeminin diklemesine ilk katı uygulayınız. Bu katın kuruması için de en az (Açık alanda 3-4, Kapalı alanda 5-6) saat beklenmesi gerekmektedir. Ürünün kuruduğuna kanaat getirildikten sonra yine metrekareye 500 gr'dan az olmamak kaydıyla bu seferde zemine yatay düzlemde olacak şekilde ikinci kat uygulamasını yapınız. Uygulama yapılan günde havanın 5-35 derece aralığında olması ve yağmursuz ya da kuruma sürecindeyken üzerine su gelebilecek bir durum olmaması gerekmektedir. İkinci katta kuruduktan sonra 7 gün sonunda ürün nihai şeklini alacaktır.



Sarfiyat

Çift katta 1,00 – 1,50 kg/m² (Zeminin yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.)



Ambalaj

20 KG Plastik Kova



Raf Ömrü

Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır. Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır. Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir. Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.



Dikkat

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar, dolu, don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

YASAL UYARI

YEYKİM QUATTRO ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve YEKİM QUATTRO'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda YEKİM QUATTRO'nun sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle YEKİM QUATTRO ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde YEKİM QUATTRO tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan YEKİM QUATTRO sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. YEKİM QUATTRO ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün YEKİM QUATTRO'ya başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.