

NET:
20 KG

EuroFiX 160

Teknik Bilgi Formu



yeykim
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Tanımı:

Eurocement EuroFiX 160, beyaz çimento esaslı, duvar, hazır beton sıvalar, brüt betonlar gibi yüzeylerde ince düzeltmeler gerektiren yerlerin onarımı için geliştirilmiş, polimer modifiyeli tamir ve düzeltme macunudur.

Uygulama Alanları:

- Tüm yapıların iç ve dış mekânlarında
- Pürüzsüz ve kusursuz yüzey istenilen alanlarda
- Brüt beton ve çimento bazlı sıvalarda
- Duvar ve tavanlarda, beton kolonlarda
- Beton yapıların estetik tamiratında
- Endüstriyel tesislerde epoksi boya öncesi düzgün bir yüzey oluşturmak için kullanılır

Teknik Özellikleri:

Kalite Standart Uygunluğu: R1 Sınıfı

Renk: Beyaz

Görünüm: İnce Toz

Yoğunluk: 1,19 Kg/lt

Su Karışım Oranı: 9 -10 lt su 20 kg Toz İçin

Dinlendirme: 5-10 dakika

Çalışma Süresi: 30 Dakika

Katlar Arası Bekleme: En Az 3 Saat

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 °C, +30 °C

Uygulama Kalınlığı: 0,5-3 mm Arası

Yapışma Mukavemeti: 1,50 N/mm²

Eğilme Dayanımı: 3 N/mm²(28 Gün)

Basınç Dayanımı: 10 N/mm²(28 Gün)

Avantajları:

- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Termal şoklara dayanıklıdır.
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir
- Pürüzsüz yüzey elde edilir
- Uygulamadan 72 saat sonra üzeri boyanabilir.

Yüzey Hazırlama:

Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya, kir, silikon vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için, keski veya tesviye aletleri kullanılarak yüzeyde oluşmuş gevşek hasarlı betonlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde öncelikle QuaTherm 420 Primer çok amaçlı astar ajanı uygulanması tavsiye edilmektedir. Astar uygulaması yapılmadığı takdirde yüzey nemlendirilmeli fakat yüzeyde su birikintisi bırakılmamalıdır. Astar uygulaması yapılan yüzeylerde tamir harcı uygulaması yapılmadan önce yapışma aderansının sağlanması için 5-10 dk bekletilmelidir.

EUROCEMENT®

NET:
20 KG

EuroFiX 160

Teknik Bilgi Formu



Hazırlama Talimatı:

20 kg' lık toz halindeki Eurocement EuroFiX 160, 9 - 10 lt temiz su içine katılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilir.

Hazırlanan bu karışım 5-10 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır. Kaptaki karışım 30 dk içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanıma hazır olan malzemeye sonradan herhangi bir kimyasal madde katılmamalıdır.

Kullanım Talimatı:

Kullanıma hazır hale getirilen Eurocement EuroFiX 160 harcı, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala yardımı ile homojen bir şekilde eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

Kurumaya başladıktan sonra çelik mala yardımı ile yüzeyde düzeltmeler yapılmalıdır.

Sarfiyat:

1 mm kalınlık için toplam 1- 2 Kg/m²

Ambalaj:

20 Kg' lık Kraft torba

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 8 sırayı geçmemelidir.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.

Çalışma süresi geçmiş harca toz veya su ilavesinde bulunmayınız.

Direkt güneş ışığı ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız.

Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/surati koruyunuz.

EuroCEMENT®

NET:
20 KG

EuroFiX 160

Technical Data Sheet



yeykim
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Product Description:

Eurocement EuroFiX 160, beyaz çimento esaslı, duvar, hazır beton sıvalar, brüt betonlar gibi yüzeylerde ince düzeltmeler gerektiren yerlerin onarımı için geliştirilmiş, polimer modifiyeli tamir ve düzeltme macunudur.

Application Areas:

- Tüm yapıların iç ve dış mekânlarında
- Pürüzsüz ve kusursuz yüzey istenilen alanlarda
- Brüt beton ve çimento bazlı sıvalarda
- Duvar ve tavanlarda, beton kolonlarda
- Beton yapıların estetik tamiratında
- Endüstriyel tesislerde epoksi boya öncesi düzgün bir yüzey oluşturmak için kullanılır

Technical Specifications:

Kalite Standart Uygunluğu: R1 Sınıfı

Renk: Beyaz

Görünüm: İnce Toz

Yoğunluk: 1,19 Kg/lt

Su Karışım Oranı: 9 -10 lt su 20 kg Toz İçin

Dinlendirme: 5-10 dakika

Çalışma Süresi: 30 Dakika

Katlar Arası Bekleme: En Az 3 Saat

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 °C, +30 °C

Uygulama Kalınlığı: 0,5-3 mm Arası

Yapışma Mukavemeti: 1,50 N/mm²

Eğilme Dayanımı: 3 N/mm²(28 Gün)

Basınç Dayanımı: 10 N/mm²(28 Gün)

Advantages:

- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Termal şoklara dayanıklıdır.
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir
- Pürüzsüz yüzey elde edilir
- Uygulamadan 72 saat sonra üzeri boyanabilir.

Surface Preparation:

Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya, kir, silikon vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için, keski veya tesviye aletleri kullanılarak yüzeyde oluşmuş gevşek hasarlı betonlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde öncelikle QuaTherm 420 Primer çok amaçlı astar ajanı uygulanması tavsiye edilmektedir. Astar uygulaması yapılmadığı takdirde yüzey nemlendirilmeli fakat yüzeyde su birikintisi bırakılmamalıdır. Astar uygulaması yapılan yüzeylerde tamir harcı uygulaması yapılmadan önce yapışma aderansının sağlanması için 5-10 dk bekletilmelidir.

EUROCEMENT®

NET:
20 KG

EuroFiX 160

Technical Data Sheet



yeykim
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Preparation Instructions:

20 kg' lık toz halindeki Eurocement EuroFiX 160, 9 - 10 lt temiz su içine katılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilir.

Hazırlanan bu karışım 5-10 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır. Kaptaki karışım 30 dk içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanıma hazır olan malzemeye sonradan herhangi bir kimyasal madde katılmamalıdır.

Instructions for Use:

Kullanıma hazır hale getirilen Eurocement EuroFiX 160 harcı, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala yardımı ile homojen bir şekilde eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

Kurumaya başladıktan sonra çelik mala yardımı ile yüzeyde düzeltmeler yapılmalıdır.

Consumption:

1 mm kalınlık için toplam 1- 2 Kg/m²

Packaging:

20 Kg' lık Kraft torba

Storage:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 8 sırayı geçmemelidir.

Caution:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.

Çalışma süresi geçmiş harca toz veya su ilavesinde bulunmayınız.

Direkt güneş ışığı ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız.

Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

Safety Precautions:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/surati koruyunuz.

EuroCEMENT®