



Ürün Tanımı

Yüksek performanslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun, havuz kimyasallarına karşı dayanımlı, çimento esaslı, esnek derz dolgu malzemesi.



Uygulama Alanları

- İç ve dış mekânlarda,
- Büyük ebatlı seramik, fayans ve granit seramik derzlerinde,
- Doğal granit, pres tuğla, mermer, cam mozaik ve doğal taş blokların geniş olmayan derzlerinde,
- Havuz, su deposu, sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda



Teknik Özellikler

Yoğunluk (25°C, g/mL)	1,40 ± 0,10
pH (25°C)	7.0 – 9.0
Eğilme Mukavemeti	≥ 2,5 N/mm ²
Donma - Çözünme çevriminden sonra basma mukavemeti	≥ 2,5 N/mm ²
Aşınma Mukavemeti	≤ 1000 mm ³
Büzülme	≤ 3 mm/m
Su Emme	30 dk./ 4 saat ≤ 2 g / ≤ 5 g
Tam kuruma	24 saat

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgide değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Havuz kimyasallarına dirençlidir.
- İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
- Yüksek esnekliğe sahiptir.
- Donma - çözünme çevrimine dayanıklıdır.
- Su emiciliği düşüktür.
- Çatlamaz. Pürüzsüz yüzey sağlar.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Hızlı küreşerek mekânın çabuk kullanıma açılmasını sağlar.
- UV ve atmosfere dayanıklı



Yüzey Hazırlanması

Uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir.



Karışım

20 kg'lık toz halindeki Q9-P, temiz bir kapta 5,8-6,4 lt temiz su içine katılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile toplanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilir. Hazırlanan bu karışım 5-10 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.



Uygulama Bilgileri

Kullanıma hazır hale getirilmiş Q9-P, sert kauçuk tabanlı derz yayma malası veya sert kauçuk uçlu çek pas ile derz boşluklarına doldurulmalıdır. Bu işlem, önce paralel, sonrasında çapraz çekilerek yapılmalıdır. Kaplama malzemesi üzerinde fazla kalan dolgular, derz boşluklarındaki harca zarar vermeden ıslak spatula ile sıyılır. 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger veya bez yardımı ile yüzeyde kalan ince harç tabakası temizlenir. Yüzey temizleme ve düzgünleştirme işlemi harç henüz yaşken kuru bir bez (üstübu benzeri) ile yapılmalıdır.

**Sarfiyat**

Tüketim Miktarı Tablosu (gr/m2) (derz derinliği 10 mm olarak alınmıştır.)			
Seramik Boyutu	3 mm	4 mm	6 mm
30x60 cm	120-180	180-230	250-350
60x60 cm	100	200-300	200-300
60x120 cm	80-120	120-180	150-220

**Ambalaj**

20 KG'lık Kraft torba

**Raf Ömrü**

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.

**Dikkat**

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

