



### Описание товара

QuaGaz 8001 – это однокомпонентный, высокоэффективный клеевой раствор на цементной основе с добавлением полимеров, специально разработанный для склеивания изделий, таких как ячеистый бетон, пемзовый кирпич, пустотельный бетон, декоративный кирпич и стеклоблоки.



### Сфера применения

- На горизонтальных и вертикальных поверхностях в помещениях
- На горизонтальных и вертикальных поверхностях на улице
- Применяется для соединения строительных элементов с высоким уровнем водопоглощения, таких как ячеистый бетон, пемзовый кирпич, пустотельный бетон, а также декоративный и стеклянный кирпич.



### Технические параметры

Интенсивность	1,39 кг/л
Соотношение смещивания воды.	8 - 8,5 литров воды на 25 кг порошка
Отдыхая	5-10 минут
Рабочее время	1-2 часа
Корректируемый срок	20 минут
Применение температуры грунта	+5оС,+30оС
Прочность при сжатии	≥5 Н/мм <sup>2</sup> (28 дней)
Прочность на изгибание	≥3 Н/мм <sup>2</sup> (28 дней)

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания отвечает за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



### Преимущества

- Обладает выдающимися адгезионными характеристиками.
- Он надежный и долговечный.
- На поверхностях с высоким водопоглощением процесс высыхания происходит медленно.
- Легко приготовить и нанести.
- Обеспечивает легкость использования.
- Устойчив к воздействию воды и влажности.



### Подготовка основания

Поверхность должна быть очищена от пыли, масла, краски, грязи, силикона и других веществ, которые могут препятствовать адгезии. Сильно впитывающие поверхности следует увлажнить и поддерживать их влажность в процессе нанесения. Необходимо избегать скопления воды на поверхности во время увлажнения.



### Смесь

Добавьте 25 кг порошка QuaGaz 8001 в 8-8,5 литра чистой воды в чистую ёмкость. Перемешивайте низкооборотистым миксером или дрелью в течение 3-4 минут до достижения однородной консистенции без комков. Дайте смеси настояться 5-10 минут, затем снова перемешайте. Рекомендуется использовать смесь в течение 1,5-2 часов.



### Информация о приложении

Приготовленный раствор QuaGaz 8001 наносится на склеиваемую поверхность с помощью шпателя, обеспечивая плотное прилегание и формируя слой. Нанесенный раствор выравнивается зубчатым шпателем, соответствующим типу и/или размерам склеиваемого газобетона (шириной 10x10 см). Плитка приклеивается в течение 25 минут путем плотного прижатия к раствору. Не менее 90% склеиваемой газобетонной поверхности должно контактировать с раствором.

Хорошее сцепление достигается даже при легком постукивании газобетона, приклеенного к раствору, пластиковым молотком. Нижняя и боковые поверхности газобетона в первом ряду области нанесения, соприкасающиеся с раствором, предварительно смачиваются водой перед укладкой. Для последующих рядов эта процедура не требуется.



### Потребление

3 – 5 кг/м<sup>2</sup> (зависит от размеров ячеистого бетона).



### УПАКОВКА

25 кг крафт-пакет



### Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



### Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и глотании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные последствия в водной среде.

R65: Вредно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.