



Ürün Tanımı

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüksek performansa sahip, mahya kiremitleri montajında kullanılan yapıştırma harcıdır.



Uygulama Alanları

- Dış mekânlarda,
- Çatı mahya kiremitlerinin yapıştırılması ve montajında,
- Kırmızı renkli su oluklarının binaya yapıştırılmasında kullanılır.
- Kullanıma hazırdır.
- Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.



Teknik Özellikler

Sertleşmiş Kuru Harçta Yoğunluk	1400±300 kg/m ³
Kap Ömrü	2 Saat
Tam Kuruma	24 Saat
Tane Büyüklüğü	≤0,71 mm
Bağ Dayanımı	0,15 N/mm ²
Su Buharı Difüzyon Katsayısı	5/20 µ

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Uygulaması kolaydır, fazla işçilik gerektirmez.
- Donma-çözünmeye karşı ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Elyaf takviyesi ile daha iyi yapışma ve dayanım vermektedir.



Yüzey Hazırlanması

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.



Karışım

QuaMahya 8003, 5,0-5,5 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli mikser (maksimum 600 devir/dakika) ile karıştırılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. Gereğinden fazla su katılmamasına dikkat ediniz.



Uygulama Bilgileri

Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmelidir. Uygulama yapmadan tekrar 1-2 dakika karıştırınız. Harcı, uygulama yüzeyi üzerine yayın. Mahyaların birleşim noktalarına boşluk kalmayacak şekilde sürünüz. Nemli süngerle düzeltme işlemlerini tamamlayınız. Hazırlanan harcı 2 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız. Süresi dolan harcın yerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.



Sarfiyat

600 gram (1 adet mahya)



Ambalaj

25 Kg'lık Kraft Torba



Raf Ömrü

Ağızı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.