



Описание товара

WT-7080 – это двухкомпонентное прозрачное напольное покрытие, которое легко наносится на разнообразные поверхности, включая керамику, мрамор, гранит, плитку, натуральный камень и бетон. Оно обладает устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и физическим воздействиям. Может применяться как для гидроизоляции, так и для декоративных целей. После высыхания образует прозрачный, эластичный и бесшовный слой, который защищает поверхность.



Сфера применения

Его можно безопасно применять на различных поверхностях, таких как керамика, мрамор, бетон, а также на разнообразных строительных материалах, включая дерево, ПВХ и даже металл.



Технические параметры

Интенсивность	0,98±0,02 г/л
Цвет	Прозрачный
Время сушки	6-8 часов
Время полного отвердения	7 дней
Жизнеспособность	1-1,5 секунды
Срок хранения	12 мая

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания отвечает за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Обладает водонепроницаемыми характеристиками и обеспечивает привлекательный внешний вид покрытия.
- Его можно наносить непосредственно, без необходимости применения грунтовки.
- Он обладает устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и не подвержен воздействию внешних факторов.
- Он с легкостью устраняет проблемы с изоляцией полов, не повреждая существующее покрытие.
- Создает прозрачный изоляционный барьер.
- Обладает высокой адгезионной способностью.



Подготовка основания

Поверхности, на которые будет производиться нанесение, должны быть абсолютно чистыми и сухими, без следов масла, грязи, пыли и ржавчины. Тщательная очистка необходима для обеспечения надлежащей адгезии. Затем добавьте все компоненты В к компоненту А и тщательно перемешайте в указанных пропорциях. Время жизни смеси составляет около одного часа. Готовую смесь можно наносить кистью, валиком или краскораспылителем.



Смесь

Поверхности, на которые будет наноситься WT-7080, должны быть совершенно чистыми и сухими, без остатков масла, грязи, пыли и ржавчины.

Для обеспечения качественной адгезии к поверхности очистка должна проводиться тщательно.



Информация о приложении

Приготовьте смесь, объединив 7 частей компонента А и 1 часть компонента В. Для обеспечения максимальной адгезии первый слой рекомендуется наносить на сухую поверхность с использованием подходящего эпоксидного валика или кисти. Для достижения оптимального результата следует нанести второй слой.

Убедившись, что первый слой высох, нанесите его в направлении, противоположном плоскости нанесения (если первый слой вертикальный, второй слой следует наносить горизонтально). Подождите 12-24 часа, пока второй слой высохнет. Интервал между слоями должен составлять примерно 4-6 часов. Температура поверхности нанесения должна быть не ниже 5°C, температура окружающего воздуха – от 15 до 35°C, а влажность – не более 80%.

WT-7080

Прозрачный гидроизоляционный состав

Quattro



Потребление

350–400 г/м² (в двух слоях)



УПАКОВКА

Упаковка в жестяных банках по 0,8 кг, 2 кг и 4 кг



Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и глотании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Вредно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.