



Ürün Tanımı

WT-7080, seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton gibi çeşitli yüzeylere kolayca uygulanabilen, UV ışınlarına dayanıklı, kimyasal ve fiziksel etkilere karşı dirençli, iki bileşenli, şeffaf bir zemin kaplamasıdır. Hem su yalıtımı hem de dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturarak yüzeyi korur.



Uygulama Alanları

Seramik, mermer, beton gibi çeşitli yüzeylerin yanı sıra, ahşap, PVC, hatta metal gibi farklı yapı malzemelerinde de güvenle uygulanabilir.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	0,98±0,02 gr/Lt
Renk	Şeffaf
Kuruma Süresi	6-8 Saat
Tam Kürlenme Süresi	7 Gün
Kap Ömrü	1-1,5 Saat
Raf Ömrü	12 Ay

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginin değiştirilmesini haklarına sahiptir.



Avantajlar

- Su geçirmez özellik sunar ve estetik bir kaplama sağlar.
- Astar gerektirmeden doğrudan uygulanabilir.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve dış etkenlerden etkilenmez.
- Zeminlerdeki izolasyon sorunlarını mevcut kaplamayı bozmadan kolayca çözer.
- Şeffaf bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Yüksek yapışma kapasitesine sahiptir.



Yüzey Hazırlanması

Uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir. Sonrasında, A bileşeninin içine B bileşeninin tamamı eklenip belirtilen oranlarda iyice karıştırılmalıdır. Karışımın ömrü yaklaşık 1 saattir ve hazırlanan karışım fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanabilir.



Karışım

WT-7080 uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir.



Uygulama Bilgileri

A komponent den 7 ölçek, B komponent den 1 ölçek olarak karışım hazırlanır. İlk kat uygulamalarında maksimum tutunum için kuru yüzeylere uygun epoksi rulo ya da fırça ile uygulanmalıdır. En iyi sonuç için ikinci kat uygulaması yapılmalıdır. İlk kat uygulamasının kuruduğuna kanaat getirdikten sonra bu sefer uygulanan düzlemin tersine olacak şekilde (ilk kat dikeyse, ikinci kat yatay) uygulayın. İkinci katında kuruması için 12-24 saat arası beklenmelidir. Uygulama katları arasında yaklaşık 4-6 saat beklenmelidir. Uygulama yapılan yüzeyin sıcaklığı en az 5°C, ortam sıcaklığı ise 15-35°C arasında olmalı ve nem oranı %80'i geçmemelidir.



Sarfiyat

350-400 gr/m² (Çift katta)



Ambalaj

0,8 KG, 2 KG ve 4 KG Teneke Ambalaj



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.