

Напольное покрытие на основе метилметакрилата



Обзор товара

Краска для пола F-1042 представляет собой специализированное покрытие, разработанное для увеличения долговечности напольных покрытий как в помещениях, так и на открытом воздухе. Она придаёт им эстетически привлекательный вид и одновременно защищает от различных внешних воздействий.



Домены приложений

- Внутри и на свежем воздухе,
- Фабрики и предприятия, где применяются вилочные погрузчики и тележки для поддонов,
- На туристических объектах, велосипедных маршрутах, береговых линиях, пешеходных тропах, площадях и парковых зонах,
- На балконах, террасах и школьных дворах,
- В торговых центрах и супермаркетах
- На покрытиях парковок и автомоек,
- На полах складов, мастерских и ремонтных цехов.
- В бетоне, стяжке и плитке.



Технические параметры

Интенсивность	1,57 г/см ³
КММ(%)	60
Вязкость при 25 °C	84 – 88 КУ
Время первого контакта	25 дк
Интервал сушки между слоями	3-4 часа

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на результатах проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет исключительную ответственность за качество продукции. Данний паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущей версии. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Благодаря своей аддитивной структуре он эффективно запечатывает капиллярные трещины в грунте, предотвращая просачивание воды и увеличивая срок службы поверхности.
- Он не подвержен влиянию любых погодных условий. Вода, скопившаяся на его поверхности, быстро испаряется, не нанося ущерба материалу.
- Сохраняет свой первоначальный вид на протяжении многих лет под воздействием внешних факторов. Уникальная формула защищает от негативного влияния ультрафиолетовых лучей, предотвращая выцветание и растрескивание.
- Пешеходное движение можно открыть уже через 24 часа после установки, а автомобильное – через 7 дней. Это быстрое и эффективное решение, не нарушающее работу вашего бизнеса.
- Он идеально соприкасается с поверхностью. Независимо от погодных условий, он не расслаивается, не образует пузырей и не отслаивается.



Подготовка основания

Поверхность, предназначенная для покраски, следует тщательно очистить от грязи, масла, пыли и отслоившихся частиц. Используйте воду или соответствующие чистящие средства и дайте поверхности полностью высохнуть. Существующая краска должна быть полностью удалена с помощью сокребания, шлифовки или абразивного метода. Все трещины, отверстия и вмятины на поверхности необходимо заделать эпоксидным ремонтным раствором EP-8201 или цементным ремонтным раствором Quattro. Все масляные пятна и другие загрязнения следует удалить специальными растворителями. Убедитесь, что поверхность полностью сухая. Избегайте нанесения на влажные или мокрые поверхности.



Смесь

Для достижения необходимой консистенции продукт следует перемешивать около 2-3 минут.

Детали заявки

Продукт представляет собой однокомпонентный раствор и поставляется готовым к использованию. Избегайте нанесения краски в дождливую или чрезмерно жаркую погоду. По возможности, нанесение следует производить в часы, когда отсутствуют прямые солнечные лучи. Оптимальная температура окружающей среды для нанесения составляет 20–30 °C. Продукт необходимо тщательно перемешивать до достижения однородной консистенции, используя низкооборотную дрель. F-1042 следует наносить в два слоя кистью или распылителем на сухую, безводную, чистую и подготовленную поверхность, очищенную от пыли и загрязнений. Перерыв между слоями должен составлять примерно 3–4 часа. Время высыхания может увеличиваться в регионах с более низкой температурой окружающей среды.

Потребление

0,35 – 0,40 кг/м² при двух нанесениях (Расход может изменяться в зависимости от конструкции пола.)

Цвет:

Белый

Светло-серый цвет
RAL 7035

Темно-серый цвет RAL
7042

Зеленый RAL 6024

Красный RAL 3016

Синий RAL 5015

Желтый RAL 1026

УПАКОВКА

Банки по 5, 10 и 20 килограммов

Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и темном месте при температуре от +10°C до +25°C.

Внимание

Не наносите средство при температуре окружающей среды и в месте нанесения ниже +5 °C или выше +30 °C. Избегайте нанесения средства под прямыми солнечными лучами, в дождь или на ветру. Не наносите средство на поверхности, которые подвергались длительному воздействию солнечного света, а также на замерзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании или глотании.

R52/53: Токсично для водной флоры и фауны, может вызвать долгосрочные негативные последствия для водной экосистемы.

R65: Вредно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в сточные воды.

S46: В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.