



Ürün Tanımı

Quattro Q7-S1, granit taş, özel ve suni taş, karo, seramik, porselen, cam, mozaik, klinker vb. gibi ürünlerin yapıştırılması için geliştirilmiş beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı, ekstra özelliklere sahip, kayması azaltılmış, esnek yapıştırma harcıdır.



Uygulama Alanları

- İç mekânlarda yatay ve dikey yüzeylerde
- Dış mekânlarda yatay ve dikey yüzeylerde
- Beton veya şap zemin yüzey üzeri uygulamalarda
- Granit, seramik, cam, mozaik, porselen yapıştırılmasında kullanılır.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,50 kg/lt (± 0,05)
Renk	Beyaz, Gri
Su Karışım Oranı	7-7,5 lt su 25 kg Toz İçin
Dinlendirme	5-10 Dakika
Çalışma Süresi	2,5-3 Saat
Kabuklaşma Süresi	35 Dakika
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti	≥1,25 N/mm ²
Suya Daldırdıktan sonra Çekme ve Yapışma Mukavemeti	≥1,25 N/mm ²
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥1,25 N/mm ²
Donma-Çözünme Çevrimi Çekme Yapışma Mukavemeti	≥1,25 N/mm ²
Uzatılmış Açık Bekleme Süresi Çekme Yapışma Mukavemeti Min. 30 dakika sonra	≥1 N/mm ²
Kayma	≤0,5 mm

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgidir değişikliği yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- Uygulama kolaylığı sağlar.
- Yapışma performansı yüksektir.
- Kendiliğinden derzli uygulanabilir.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.



Yüzey Hazırlanması

Yüzeyin mukavemetini almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya, kir, silikon vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek olan yüzeyler nemlendirilmeli ve uygulama esnasında nemli kalmasına dikkat edilmelidir. Nemlendirme işlemi yaparken yüzeyde su birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir. Tamir gerektiren zeminlerde uygulamadan 3-4 gün evvel Quattro tamir harcı ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir.



Karışım

25 kg'lık toz halindeki Quattro Q7-S1, temiz bir kapta 7-7,5 lt temiz su içine katılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile toplanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilir.



Uygulama Bilgileri

Kullanıma hazır hale getirilmiş Quattro Q7-S1, yapıştırılacak yüzeye mala yardımı ile kuvvetlice bastırılarak çekilir ve bir tabaka oluşturulur. Yapıştırılacak olan karonun cinsi ve/veya boyutlarına uygun olan bir dişli mala ile yapışacak yüzeye uygulanmış olan harç taraklanır. En geç 35 dakika içinde karolar harca sıkıca bastırılarak yapıştırılır. Karoların arka yüzeyinin en az %90'ı harç ile teması sağlanmalıdır. Harcın üzerine yapıştırılmış karolara plastik tokmak ile vurularak dahi iyi bir yapışma sağlanır. Karonun cinsi, boyutları ve/veya uygulama yapılacak yüzeyin durumuna göre karoların arka yüzüne de harç uygulanarak çift taraflı yapıştırma metodu uygulanması yapılabilir. Derz uygulaması yatayda 24 saat, düşeyde 48 saat sonra yapılmalıdır.



Sarfiyat

4 – 4,50 kg/m² (6mm taraklı mala ile)



Ambalaj

25 KG Kraft Torba



Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.