

Ürün Tanımı

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, solventli, şeffaf, tüm yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Beton, Alçı, Sıva çimento esaslı paneller ve Ahşap yüzeyler,
- Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri için astar,
- Islak ve/veya nemli beton yüzeyler,
- Emici olmayan yüzeyler,
- Metal, mermer ve cam yüzeyler

Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,00±0,05 gr/cm ³
Viskozite	30 – 60 cpu
Betona Yapışma	>4 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5° C & +35° C
Kopma Genleşme	>300
Kopma Mukavemeti	>30 N/mm ²
İlk Kuruma	3 – 6 Saat
Kat Kabul Süresi	6 – 12 Saat

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Avantajlar

- Rulo veya fırça ile uygulanır.
- Tek bileşenlidir, kullanıma hazırdır.
- Düşük viskozitelidir.
- Eksiz uygulanabilir
- Hızlı kurlenir.
- Beton vb. emici yüzeylere mükemmel aderans sağlar.
- Solventlidir.

Yüzey Hazırlanması

Uygulama öncesinde tüm yüzeyden, yağ, gevşek çimento parçacıkları, parafin, gres, kalıp ayırıcı kullanılmış yüzeyler, uygulanmış eski membranlar gibi aderansı zayıflatacak tüm etkenler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Gerekirse tüm yüzeyler basınçlı su ile yıkanıp iyice kurutulmalıdır. Yüzey hasarları uygun tamir ürünleri ile onarılmalıdır. Yüzeyin durumuna göre seçilecek yöntemle, aşındırma ve pürüzlendirme işlemi yapılır. Endüstriyel süpürge ile yüzey tamamen tozdan arındırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Karışım

PU-7101, tek bileşenli ve kullanıma hazır bir üründür. Homojen bir karışım elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C' den az olmamasına dikkat edilmelidir. Malzeme uygulamadan önce, düşük devirli bir karıştırıcı ile yeterince karıştırılmalıdır.



Uygulama Bilgileri

PU-7101, rulo veya fırça ile önceden hazırlanmış yüzeye, homojen bir şekilde tek katta uygulanır. Yüzey doyurulana ve bir tabaka yaratılana kadar PU-7101 bir ya da iki kat olarak uygulanır. 24 saat oda sıcaklığında (+15°C - +25°C) bekletilmiş ambalajlar açılarak homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve uygun uç seçilerek yapılmalıdır. Malzeme uygulandıktan 2 - 3 saat sonra (astar yüzeyi yapışkan iken) üzerine yapılacak olan poliüretan yalıtım malzemesi veya mastik uygulaması yapılmalıdır. Astar uygulanmış yüzeye max. 24 saat içinde mutlaka üst kat malzeme uygulanmalıdır. Islak ve nemli yüzeylerde uygulamayınız. Malzeme prizini alana kadar su, yağmur, dış etkenler ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır. Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



Sarfiyat

Yüzey durumuna bağlı olarak; zeminin gözenek yapısı, emiciliği vb. durumlar sarfiyatı artırabilir. Uygulanacak zeminde, sarfiyat kontrolü için deneme yapılması önerilir. Astar olarak teorik sarfiyat : 0,150 kg/m² - 0,300 kg/m².



Ambalaj

4 KG Teneke
20 KG Teneke



Raf Ömrü

Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır. Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır. Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir. Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.



Dikkat

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar, dolu, don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

YASAL UYARI

YEEKİM QUATTRO ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve YEEKİM QUATTRO'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda YEEKİM QUATTRO'nun sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle YEEKİM QUATTRO ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde YEEKİM QUATTRO tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan YEEKİM QUATTRO sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. YEEKİM QUATTRO ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlemlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün YEEKİM QUATTRO'ya başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.