



Ürün Tanımı

Lityum silikat esaslı, çimento yüzeyler için kapiler etkili, düşük viskoziteli yüzey sertleştiricidir. Beton veya şap yüzeyinin içindeki gözeneklere girerek çözülme kalsiyum silikahidrat oluşturur.



Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda,
- Sertleşmesi, tozuması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde,
- Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde,
- Depolarda ve garajlarda,
- Uçak hangarları ve helikopter pistlerinde kullanılır.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,0 -1,1 g/cm ³
Bekleme Süresi	30-60 dakika
Üzerinde Yürünebilme Süresi	1-2 saat
Uygulama Sıcaklığı	+2°C ile +50°C arası
Tam Kuruma Süresi	7 gün

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgi değişikliği yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Beton ve çimento bazlı zeminlerin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Uygulanan yüzey ipeksi ve parlak bir görünüme kavuşur.
- Kürlenme sonrası su geçirmeyen, toz tutmayan bir yüzey meydana getirir.
- Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar.
- Beton yüzey üzerinde oluşabilecek çatlakları engeller.
- Su buharı geçirimsizdir.
- Çevre dostudur.



Yüzey Hazırlanması

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve üzerindeki toz, yağ, boya, küre malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.



Karışım

AD-2603 kullanıma hazırdır, yabancı madde ilave edilmemelidir.



Uygulama Bilgileri

Taze dökülmüş beton veya şapa üzerine püskürtme tabancası ile uygulanır. Yüzeye tek kat ve gözenekleri dolduracak kadar uygulanmalıdır. Uygulama sonrası yüzeyin 15-20 dakika ıslak gözükmesi gereklidir. Çabuk kuruma olan durumlarda bir kat daha uygulamaya gerek duyulabilir. Uygulamadan 1-2 saat sonra yüzey kullanıma hazırdır. Nihai kürlenme 7 günde tamamlanır.



Sarfiyat

Pürüzsüz yüzeyler için 0,100-0,200 kg/m²

Perdeli yüzeyler için min. 0,200 kg/m²



Ambalaj

30 KG Plastik Bidon



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.