



### Ürün Tanımı

Solventsiz, akrilik kopolimer esaslı, linoleum, LVT, korkment, mantar zemin kaplama ve wilton tip halı uygulamaları için geliştirilmiş yüksek mukavemetli ve hızlı kuruma özelliğine sahip yapıştırıcıdır.



### Uygulama Alanları

Linolyum, LVT, korkment, mantar zemin kaplama ve wilton tip halı uygulamaları, PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları kaplamalarında kullanılır.



### Teknik Özellikler

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Yoğunluk            | 1,30±0,05 kg/Lt |
| Isı Dayanım         | +70°C           |
| Ağdalaşma Süresi    | 5-10 dakika     |
| Çalışma Süresi      | 15-20 dakika    |
| Trafiğe Açma Süresi | 24 Saat         |
| Tam Kuruma Süresi   | 72 Saat         |

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



### Avantajlar

- Solvent içermez,
- Hızlı ve güçlü yapıştırma,
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Isı değişimlerine dayanıklıdır,
- Uygulaması kolaydır.



### Yüzey Hazırlanması

Uygulama yapılacak zemin yağ ve kirden arındırılmış, tesviye edilmiş ve emici olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı, AF-4301 uygulamasından en az 24 saat önce Quattro QuaFix 5001 kullanılarak tamir edilmelidir. Düzgün olmayan zeminler Quattro SLF serisi kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir.



### Karışım

AF-4301 kullanıma hazırdır, yabancı madde ilave edilmemelidir.



### Uygulama Bilgileri

Kullanımdan önce AF-4301 iyice karıştırılmalıdır. Zemin ile ilgili hazırlıklar bittikten sonra yapıştırıcı zemine dökülerek zeminin durumuna göre uygun üçgen dişli taraklı mala ile yapıştırıcı zemine yayılır. Yaklaşık 5-10 dakika bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Yapıştırma işleminin hemen ardından kaplama malzemesine baskı yapılarak yapıştırıcıya temas etmeyen kısımlar yapıştırılır ve hava boşlukları giderilir. Kaplama birleşim kaynağı ancak uygulamadan 24 saat sonra yapılabilir.



### Sarfiyat

Kullanılan tarak boyutuna, döşemeye ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 250-300 g/m2'dir.



### Ambalaj

20 KG Plastik Kova



### Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



### Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.