

BPU-6301

Bitüm-Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli
Su Yalıtım Malzemesi



Ürün Tanımı

Bitüm-poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı, elastik su yalıtım ürünü.



Uygulama Alanları

İç ve dış mekanlarda;

- Çimento bazlı şaplar, sıvalar, brüt beton,
- Eski seramik, metal, bitüm ve akrilik kaplamalar

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.



Teknik Özellikler

Yüzey Kuruması	5-6 saat
Sertlik	40 (ASTM D 2240)
Betona Yapışma	>1.0 N/mm ² (ASTM D 903)
Çekme Dayanımı	>4.5 N/mm ² (DIN 52455)
Hafif Yaya Trafiğine Dayanım Süresi	24-48 saat
Kopmada Uzama	>%600 (DIN 52455)
Yırtılma Dayanımı	15 N/mm ² (ASTM D 624)

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginin değiştirilmesine hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Kolay ve hızlı uygulama
- Ek yeri oluşturmadan yekpare yalıtım
- Rahat uygulama kıvamı, kompleks detayların kolayca çözümü
- Zorlu iklim koşullarında dahi mekanik özelliklerini korur
- Dona karşı dayanım
- Deterjan, yağ, deniz suyu ve evsel kimyasallara dayanım



Yüzey Hazırlanması

Optimum dayanım ve görünüm için yüzey hazırlığı büyük önem taşımaktadır. Yüzey temiz, kuru, düzgün, sağlam ve astar tutunmasını etkileyebilecek kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyi nem oranı %5'ten fazla olmamalıdır. Yüzey basma dayanımı en az 25 MPa, yapışma dayanımı ise 1,5 MPa olmalıdır. Taze betonun kuruması için en az 28 gün beklenilmelidir. Eski kaplamalar, kir ve organik bileşenler yüzeyden zımpara veya shot-blasting ile temizlenmelidir. Yüzeydeki yağ ve gres gibi maddeler temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar düzeltilmelidir. Yüzeydeki zayıf parçacıklar ve zımpara sonrası oluşan toz yüzeyden arındırılmamalıdır.



Karışım

BPU-6301 en az 2-3 dakika süresince karıştırılmalıdır.



Uygulama Bilgileri

BPU-6301 tüm yüzeye fırça veya rulo yardımıyla astarlanmış yüzeye uygulanmalıdır. Uygulamanın iki kat yapıldığı durumlarda tek kat uygulama kalınlığı (kuru film) 0,6 mm'yi geçmemelidir.



BPU-6301

Bitüm-Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli
Su Yalıtım Malzemesi

Quattro



Sarfiyat

1,4-2,0 kg/m²



Ambalaj

20 KG Teneke



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

