



Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, solvent esaslı, UV dayanımlı, yüksek performanslı, tozmayı önleyen, aderansı düşük yüzeylerin sertleştirilmesinde kullanılan şeffaf parlak beton koruyucu ciladır.



Uygulama Alanları

- Havuz kenarları, yürüme yolları, meydanlarda,
- Yaya yolları, kaldırımlar, yer altı geçitlerinde,
- Yaşama alanları, alışveriş merkezlerinde, benzin istasyonlarında,
- Çimento esaslı yüzeylerin korunmasında ve sertleştirilmesinde,
- Betonun servis ömrünün artırılması amacıyla,
- Parlak görünüm istenilen zeminlerde,
- Tozuyan yüzeyleri önlemek amacıyla,
- Beton yüzeyler için parlak, renksiz ve yüzeye canlılık vermek için,
- Endüstriyel zeminlerde,
- Otoparklarda ve depolarda,
- Yüzey sertleştirici uygulanmış zeminlerde,
- Beton, şap gibi yüzeylerin kaplanmasında kullanılır.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	0,88±0,03 kg/L
Kap Ömrü	2 saat
VOC	742 g/L
Tam Kuruma Süresi	5 gün

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föyde her türlü bilgiyi geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgiye değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.
- Betonun klora (tuza) veya gazlara karşı dayanıklı olmasını sağlar.
- İçerisindeki solvent hızlı buharlaştığından kuruması hızlıdır.
- Su geçirimsizliği arttırdığından, betonun donma sonucu oluşabilecek çatlakları engeller.
- UV dayanımı sağlar.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur.
- Betona desen vermeden, renklerin canlı görünmesini sağlar.



Yüzey Hazırlanması

Yüzey yapışmayı engelleyen her türlü maddeden, toz, kir ve yağdan temizlenmiş, gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey ıslak temizleme yöntemleriyle temizlenmeli ve uygulama öncesi kuru olmasına dikkat edilmelidir. Nemli yüzeylere yapılacak olan uygulamalarda öncelikle belirlenen küçük bir yüzey alanına numune uygulaması yapılarak aderans testi yapılmalıdır.



Karışım

CP-2602 kullanıma hazır ve tek bileşenlidir. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Herhangi bir seyreltme işlemi yapılmamalıdır. Fırça veya kısa tüylü rulo ile manuel veya otomatik püskürtme makineleri ile uygulanabilir.



Sarfiyat

Fırça, rulo (kaplama): 0,10 – 0,20 litre (1 m² alan için)
Püskürtme (emprenye): 0,15 – 0,25 litre (1 m² alan için)



Ambalaj

17 LT Teneke



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

