



Описание товара

Это бесрастворительное, цветное, двухкомпонентное, нескользящее напольное покрытие с высокой устойчивостью к скольжению и выдающейся химической и механической стойкостью.



Сферы применения

- Еда, Лаборатории,
- Автосервисы
- Парковки,
- Химическая и фармацевтическая отрасль
- Скотные хозяйства
- Производственные площади, офисные помещения,
- Магазины,
- Бизнес-центры
- Промышленные кухни



Технические параметры

Цвет	В различных оттенках RAL
Плотность композиции	1,65 кг/л
Вязкость композиции	750 ± 150 мПа·с
Шор D (7 дней)	90 ± 5
Прочность адгезии	> 2 Н/мм ²
Прочность на сжатие (R+S)	~80 Н/мм ²
Прочность на изгиб (R+S)	~55 Н/мм ²
Стойкость к износу (R+S)	58 мг

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания отвечает за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Предотвращает образование пыли в железобетонных покрытиях, увеличивает их прочность и обеспечивает долговечность.
- Это покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и износу, возникающим в результате трения или химического воздействия.
- Устойчив к воздействию щелочей, масел, жиров и отходов.
- Прочность сцепления исключительно высокая.
- Его можно применять в ситуациях, где необходимо соблюдение гигиенических норм.
- Это покрытие, которое наносится без затирки швов, легко очищается, не требует ухода и соответствует санитарным нормам, обладает широкой цветовой палитрой.
- Легко наносится и может быть применен без затирки швов.



Подготовка основания

Необходимо провести механическую подготовку поверхности (взрывоструйная установка, ротативный инструмент и т.д.). Образовавшийся слой пыли следует удалить с помощью промышленных пылесосов, а поверхность для нанесения должна быть прочной, сухой и чистой. Необходимо устранить всю пыль, масло, парафин, битум и другие частицы, препятствующие адгезии, а также удалить с поверхности все незакрепленные элементы, такие как раствор, штукатурка и т.д. Качество бетона должно быть не ниже C20/25, а его возраст – 28 дней. Прочность на растяжение железобетонной поверхности должна составлять 1,5 Н/мм², влажность – 4%, а температура поверхности – +8 °С. Успешное нанесение покрытия зависит от правильной подготовки поверхности и корректного использования материалов. Абразивная обработка и создание шероховатости выполняются методом, выбранным в зависимости от состояния поверхности. Поверхность полностью очищается от пыли с помощью промышленного пылесоса, что делает ее готовой к нанесению. После подготовки поверхности все участки грунтуются эпоксидным грунтом без растворителей EP-8101.



Смесь

В двухкомпонентных упаковках соотношение компонентов оптимально сбалансировано (Компонент А: смола, Компонент В: отвердитель). Готовый к применению материал получается в результате тщательного механического смешивания этих двух компонентов. Весь компонент В следует сразу влить в компонент А и перемешивать на низкой скорости (300–400 об/мин) с использованием соответствующей насадки до достижения однородной консистенции. Для равномерного распределения отвердителя миксер рекомендуется располагать по краям ёмкости и по всему дну упаковки.



Информация о приложении

ЭП-8001 равномерно распределяется по поверхности и наносится необходимой толщиной с помощью зубчатого шпателя или специального резинового валика. После нанесения ЭП-8001 к покрытию прижимается игольчатый валик для предотвращения образования пузырьков и обеспечения его сцепления.

- До затвердевания материал следует защищать от воды, дождя, внешних воздействий и механических повреждений.
- Необходимо учитывать, что в жаркую погоду время ожидания может быть сокращено, а в холодную – увеличено.



Потребление

0,500 – 0,800 кг/м²

1,5 кг/м² / 1 мм Для умеренных и значительных нагрузок



УПАКОВКА

В 20 кг (А: 18 + В: 2) комплект жестяных ведер



Срок хранения

Хранить в сухом, прохладном, закрытом помещении (при температуре от +10 °C до +25 °C). Вскрытый и смешанный продукт необходимо употребить немедленно. Срок годности в закрытой упаковке составляет 12 месяцев, при хранении в сухом месте при температуре не ниже +5 °C.



Внимание

- При выполнении работ в закрытых помещениях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.
- В холодную погоду перед использованием упаковки необходимо хранить ее не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После нанесения поверхность следует защищать от воды, дождя, росы, снега, града, мороза и других климатических воздействий до полного высыхания.
- Не приближаться с открытым огнем и не курить в процессе нанесения.
- Используйте перчатки, защитные очки и специализированную одежду.
- При контакте с кожей промыть обильным количеством воды с мылом.
- Не глотать, не использовать пустые упаковки для хранения продуктов питания и не выбрасывать их в огонь.
- Только для профессионального применения. Хранить в недоступном для детей месте.

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация, представленная здесь относительно продукции YEYKIM QUATTRO, а также рекомендации по ее нанесению и конечному использованию, предоставлены добросовестно на основе актуальных знаний и опыта YEYKIM QUATTRO при условии надлежащего хранения и применения этих продуктов в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями YEYKIM QUATTRO. Продукция, поверхность нанесения и области применения могут значительно различаться на практике. Поэтому при использовании продукции YEYKIM QUATTRO убедитесь, что вы применяете правильный продукт в соответствующих условиях и в нужном месте. В связи с этим строго соблюдайте информацию и инструкции, предоставленные YEYKIM QUATTRO относительно товарной пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае YEYKIM QUATTRO не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) обязан проверить пригодность продукта для предполагаемого применения и цели. YEYKIM QUATTRO оставляет за собой право изменять спецификации продукции. Права третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы регулируются нашими действующими условиями продажи и доставки. Пользователям следует всегда учитывать последнюю версию локального информационного листа для соответствующего продукта, который можно получить, обратившись в YEYKIM QUATTRO.

