

# EP-8004

Эпоксидная краска для верхнего слоя без растворителей.

Quattro

## Описание товара

Это бесрастворный, двухкомпонентный, цветной, гладкий финишный материал для напольных покрытий, обладающий выдающейся химической и механической стойкостью.

## Сфера применения

- Еда, Лаборатории,
- Автосервисы,
- Парковки,
- Химическая и фармацевтическая отрасль,
- Скотные хозяйства,
- Производственные площади, офисные помещения,
- Магазины,
- Бизнес-центры,
- Промышленные кухни.

## Технические параметры

Цвет	В различных оттенках RAL
Плотность композиции	1,65 кг/л
Вязкость композиции	750 ± 150 мПа·с
Шор D (7 дней)	90 ± 5
Прочность адгезии	> 2 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на сжатие (R+S)	~80 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на изгиб (R+S)	~55 Н/мм <sup>2</sup>
Стойкость к износу (R+S)	58 МГ

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания отвечает за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.

## Преимущества

- Это покрытие, которое наносится без затирки швов, легко очищается, не требует ухода и соответствует санитарным нормам, обладает разнообразной цветовой палитрой.
- Его легко наносить, не требуется заделывать швы, и он легко очищается.
- Устойчив к воздействию щелочей, масел, жиров и отходов.
- Прочность сцепления исключительно высокая.
- Это покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и износу, возникающим в результате трения или химического воздействия.
- Его можно применять в ситуациях, где необходимо соблюдение гигиенических норм.
- Предотвращает образование пыли в железобетонных покрытиях, увеличивает их прочность и обеспечивает долговечность.

## Подготовка основания

Необходимо провести механическую подготовку поверхности (взрывоструйная установка, ротативный инструмент и т.д.). Образовавшийся слой пыли следует удалить с помощью промышленных пылесосов, а поверхность для нанесения должна быть прочной, сухой и чистой. Необходимо устраниить всю пыль, масло, парафин, битум и другие частицы, препятствующие адгезии, а также удалить с поверхности все незакрепленные элементы, такие как раствор, штукатурка и т.д. Качество бетона должно быть не ниже С20/25, а его возраст – 28 дней. Прочность на растяжение железобетонной поверхности должна составлять 1,5 Н/мм<sup>2</sup>, влажность – 4%, а температура поверхности – +8 °C. Успешное нанесение покрытия зависит от правильной подготовки поверхности и корректного использования материалов. Абразивная обработка и создание шероховатости выполняются методом, выбранным в зависимости от состояния поверхности. Поверхность полностью очищается от пыли с помощью промышленного пылесоса, что делает ее готовой к нанесению. После подготовки поверхности все участки грунтуются эпоксидным грунтом без растворителей EP-8101.

# EP-8004

Эпоксидная краска для верхнего слоя без растворителей.

Quattro

## Смесь

В двухкомпонентных упаковках соотношение компонентов оптимально сбалансировано (Компонент А: смола, Компонент В: отвердитель). Готовый к применению материал получается в результате тщательного механического смешивания этих двух компонентов. Весь компонент В следует сразу влить в компонент А и перемешивать на низкой скорости (300–400 об/мин) с использованием соответствующей насадки до достижения однородной консистенции. Для равномерного распределения отвердителя миксер рекомендуется располагать по краям ёмкости и по всему дну упаковки.

## Информация о приложении

ЭП-8004 выливается на поверхность и наносится необходимой толщиной с помощью зубчатого шпателя или специального валика. После нанесения ЭП-8004 к покрытию прижимается игольчатый валик для предотвращения образования пузырьков и обеспечения их удаления.

- До затвердевания материал следует защищать от воды, дождя, внешних воздействий и механических повреждений.
- Необходимо учитывать, что в жаркую погоду время ожидания может быть сокращено, а в холодную – увеличено.

## Потребление

0,300 – 0,400 кг/м<sup>2</sup>

Толщина пленки составляет 220–250 мкм.

## УПАКОВКА

В 20 кг (A: 16 + B: 4) комплект жестяных ведер

## Срок хранения

Хранить в сухом, прохладном, закрытом помещении (при температуре от +10 °C до +25 °C). Вскрытый и смешанный продукт необходимо употребить немедленно. Срок годности в закрытой упаковке составляет 12 месяцев, при хранении в сухом месте при температуре не ниже +5 °C.

## Внимание

- При выполнении работ в закрытых помещениях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.
- В холодную погоду перед использованием упаковки необходимо хранить ее не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После нанесения поверхность следует защищать от воды, дождя, росы, снега, града, мороза и подобных климатических воздействий до полного высыхания.
- Не приближаться с открытым огнем и не курить во время применения.
- Используйте перчатки, защитные очки и специализированную одежду.
- При контакте с кожей промыть обильным количеством воды с мылом.
- Не глотать, не использовать пустые упаковки для хранения продуктов питания и не выбрасывать их в огонь.
- Только для профессионального применения. Хранить в недоступном для детей месте.

### ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация, представленная здесь относительно продукции YEYİM QUATTRO, а также рекомендации по ее нанесению и конечному использованию, предоставлены добросовестно на основе актуальных знаний и опыта YEYİM QUATTRO при условии надлежащего хранения и применения этих продуктов в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями YEYİM QUATTRO. Продукция, поверхности нанесения и области применения могут значительно различаться на практике. Поэтому при использовании продукции YEYİM QUATTRO убедитесь, что вы применяете правильный продукт в соответствующих условиях и в нужном месте. В связи с этим строго соблюдайте информацию и инструкции, предоставленные YEYİM QUATTRO относительно товарной пригодности и/или пригодности для конкретной цели. В противном случае YEYİM QUATTRO несет ответственность за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) обязан проверить пригодность продукта для предполагаемого применения и цели. YEYİM QUATTRO оставляет за собой право изменять спецификации продукции. Права третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы регулируются нашими действующими условиями продажи и доставки. Пользователям следует всегда учитывать последнюю версию локального информационного листа для соответствующего продукта, который можно получить, обратившись в YEYİM QUATTRO.

2/2