



Описание товара

Глянцевая промышленная краска для пола на основе метилметакрилата F-1048 представляет собой акриловое напольное покрытие на основе растворителя, усиленное баритовым наполнителем, которое демонстрирует устойчивость к высоким нагрузкам и жестким условиям эксплуатации. Обеспечивает отличную адгезию, ударопрочность и износостойкость промышленных полов.



Сфера применения

- Внутри и на свежем воздухе,
- В зонах, испытывающих значительные нагрузки,
- Фабрики и предприятия, на которых применяются вилочные погрузчики и тележки для поддонов,
- На балконах, террасах и школьных площадках,
- На парковках и на площадках автомоеек,
- На складах, в цехах и ремонтных мастерских.
- В бетоне, стяжке и плитке.
- На уровнях торговых центров и супермаркетов,



Технические параметры

Интенсивность	1,65 г/мл ($\pm 0,05$)
Потребление	150 ± 5 г/м ² (в один слой)
Жизнеспособность	~60 минут
Вязкость	~120 секунд (ЧАШКА DIN №4 / DIN 53211)
Сухой на ощупь.	10–15 минут
Период отсутствия пыли	20–30 минут
Время полного высыхания.	Около 3-х часов
Температура эксплуатации	от +5°C до +35°C

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания отвечает за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Благодаря своей гибкой структуре он заполняет капиллярные трещины в грунте, предотвращает просачивание воды и увеличивает срок службы поверхности.
- Он устойчив к любым климатическим условиям. Образующиеся на нём водные отложения легко испаряются, не нанося ущерба поверхности.
- Сохраняет свой первоначальный вид на протяжении многих лет при использовании на открытом воздухе. Специальная формула обеспечивает защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая выцветание и растрескивание.
- Пешеходное движение можно открыть уже через 24 часа после установки, а автомобильное – через 7 дней. Это оперативное и эффективное решение, не нарушающее работу вашего бизнеса.
- Идеально соприкасается с поверхностью. Даже при любых погодных условиях не расслаивается, не образует пузырей и не отслаивается.



Подготовка основания

Окрашиваемую поверхность следует тщательно очистить от грязи, масла, пыли и отслоившихся частиц. Используйте воду или подходящие чистящие средства и дайте поверхности высохнуть. Старую краску необходимо полностью соксовать, отшлифовать или удалить абразивным способом. Все трещины, отверстия и вмятины на поверхности следует заделать эпоксидным ремонтным раствором EP-8201 или цементным ремонтным раствором Quattro. Все масляные пятна и другие загрязнения необходимо удалить специальными растворителями. Убедитесь, что поверхность полностью сухая. Не наносите краску на влажные или мокрые поверхности.



Смесь

Продукт необходимо перемешивать в течение примерно 2-3 минут для достижения желаемой консистенции.

Информация о приложении

Продукт является однокомпонентным и поставляется готовым к использованию. Избегайте воздействия дождя или чрезмерно высоких температур во время нанесения краски. Наносите краску, по возможности, в течение нескольких часов, вдали от прямых солнечных лучей. Нанесение следует производить при температуре окружающей среды 20–30 °C. Продукт необходимо перемешивать до достижения однородной дисперсии. Смешивание следует осуществлять с помощью низкооборотной дрели. F-1048 следует наносить в два слоя кистью или распылителем на сухую, очищенную от влаги, чистую и подготовленную поверхность, свободную от пыли и посторонних факторов. Перерыв между слоями составляет в среднем 3–4 часа. Время высыхания может увеличиваться в регионах с более низкой температурой окружающей среды.

Потребление

0,40 – 0,50 кг/м² в два слоя (Расход может изменяться в зависимости от конструкции пола.)

Цвет:

Белый

Светло-серый цвет
RAL 7035

Темно-серый цвет RAL
7042

Зеленый RAL 6024

Красный RAL 3016

Синий RAL 5015

Желтый RAL 1026

УПАКОВКА

Банки по 5 и 20 кг

Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.

Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и при проглатывании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Вредно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.