



Ürün Tanımı

Su bazlı reçine esaslı yüksek dayanımlı, Uv koşullarına dayanıklı, yüksek solma ve sarmaya dayanıklı, yüksek dekoratif spor alanları boyasıdır.



Uygulama Alanları

- Spor saha ve zeminlerinde.
- Kort tenis sahalarında ve granüllü zeminlerin altyapısında.
- Açık hava sahalarında.



Teknik Özellikler

Yoğunluk (25°C, g/mL)	1,40 ± 0,10
pH (25°C)	7.0 – 9.0
Viskozite (25°C, mPa.s)	9000 – 12000
Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	74 ± 2
Su aktarım hızı (kg/ m2 . h0,5)	< 0,1 SINIF W3
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm2)	Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm ²
Su buharı geçirgenliği (m)	5 ≤ SD ≤ 50 SINIF II
Tam kuruma	72 saat

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgidde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Karışım

Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilene kadar en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır.



Uygulama Bilgileri

Uygulama öncesi yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Gerekli tamiratlar yapılmalı, astar uygulanmış olmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır; uygulamadan önce düşük devirli karıştırıcı ile 3-5 dakika karıştırılmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtücü ile iki kat uygulanır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. +5 °C altı, +30 °C üzeri sıcaklıklarda, yağışlı veya çok rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.



Sarfiyat

Çift katta 0,30– 0,50 kg/m² (Zeminin yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.)



Renk:

Çeşitli RAL renklerde



Ambalaj

5 ve 20KG Teneke



Avantajları

- Uygulandığı yüzeyde yüksek bütünleşme sağlar.
- Kolay ve süratle uygulanabilir. Aşınma direnci yüksektir.
- Sudan etkilenmez yağışlardan sonra biriken su yüzeyde hızlıca kurur.
- Solma, dökülme, çatlama yapmaz.
- İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür.
- Aderansı artırır.
- Gözenekleri kapatır ve zeminde düz bir yapı elde etmenizi sağlar.
- İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür.
- Yüzeye esneklik kazandırmak amacıyla kullanılır.



Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

- Sudan, dondan ve olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin bir ortamda (+10 °C ve +25 °C in arasında) saklanmalıdır.
- Üretim tarihi etiketin üzerindedir.
- Açılmış ambalajlar sıkıca kapansa dahi içindeki ürün kısa sürede donacağından açılmış tenekeleri sarf ediniz.
- Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde raf ömrü 12 aydır.

