



Ürün Tanımı

Polyester poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, çok katlı veya ince kaplama olarak tasarlanan spor zemin boya sistemlerinin düz, mat görünümlü son katı olarak kullanılan esnek renkli zemin kaplama malzemesidir.



Uygulama Alanları

- Basketbol sahaları
- Voleybol sahaları
- Tenis kortları
- Kapalı spor salonları
- Koşu ve atletizm pistleri
- Okul bahçesi spor alanları
- Üniversite spor kompleksleri
- Site içi çok amaçlı spor alanları
- Jimnastik salonları
- Rekreasyon ve oyun alanları



Teknik Özellikler

Görünüm	Mat
Yoğunluk	1,20 ± 0,05 kg/lit (A+B / 20° C de)
Karışım Oranı	4:1 (A:B – ağırlıkça)
Hacmen Katı	%60 (A+B)
Karışım ömrü (+10°C)	120 dakika
(+30°C)	50 dakika
Katlar Arası Bekleme	24 saat / 20°C de
Hafif Trafiğe Açılma	2 gün / 20°C de
Tam Kurlenme	7 gün / 20°C de
Taber Aşınma Dayanımı	30mg (tam kürde)

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmuştur. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgidir değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Poliüretan zeminlerin en temel iki özelliği esnek yapıda ve pürüzsüz yüzeye sahip olmasıdır.
- Pürüzsüz yüzey elde edilmesi sayesinde, kir ve pislik tutmaması diğer zeminlere göre önemli bir avantajdır, bu yüzden okul ve hastane gibi yapılarda kullanımı idealdir.
- Temizlenmesi kolaydır. Aşınmaya karşı dirençlidir.
- Anti-bakteriyeldir, bakteri barındırmaz.
- Su geçirmezlik özelliği bulunur, bu özelliği hem temiz tutulmasına, hem de temizlenmesi konusunda kolaylık sağlarken, aynı zamanda sızdırmazlık ve yalıtım amacıyla kullanılmasına da imkan sağlamaktadır.
- Poliüretan zeminler istenilen renklerde kaplaması yapılabilmektedir. Ayrıca zemin altına logo resim gibi görüntü konduktan sonra şeffaf olarak poliüretan dolgu zemin yapmak da mümkündür.



Yüzey Hazırlanması

Boya yapılacak yüzey, tüm kir, yağ, toz ve gevşek parçacıklardan iyice temizlenmelidir. Su veya uygun temizleyiciler kullanıp zeminin kuruması beklenmelidir. Yüzeydeki eski boya tabakası tamamen kazınmalı, zımparalanmalı veya aşındırıcı yöntemlerle temizlenmelidir. Yüzeydeki tüm çatlak, delik ve oyuklar EP-8201 epoksi tamir harcı veya Quattro çimento esaslı tamir harcı ile onarılmalıdır. Yüzeydeki tüm yağ lekeleri ve diğer kirleticiler özel çözücülerle temizlenmelidir. Yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Nemli veya ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.



Karışım

Ürün yaklaşık 2-3 dakika karıştırılarak istenen kıvama getirilmelidir.



Sarfiyat

100-150 gr/m²



Renk:

Çeşitli RAL renklerde



Ambalaj

5 ve 20KG Teneke



Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

- Sudan, dondan ve olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin bir ortamda (+10 °C ve +25 °C in arasında) saklanmalıdır.
- Üretim tarihi etiketin üzerindedir.
- Açılmış ambalajlar sıkıca kapansa dahi içindeki ürün kısa sürede donacağından açılmış tenekeleri sarf ediniz.
- Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde raf ömrü 12 aydır.