



### Описание товара

Это высокоеффективный цементный клеевой раствор, армированный волокнами, предназначенный для установки коньковой черепицы.



### Сфера применения

- На открытых территориях,
- При установке и монтаже коньковой черепицы,
- Используется для крепления к зданию водосточных желобов красного оттенка.
- Он готов к применению.
- Желаемую консистенцию можно достичь, просто смешав ее с водой.



### Технические параметры

Плотность затвердевшего сухого состава	1400±300 кг/м <sup>3</sup>
Жизнеспособность	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Размер зерна	≤0,71 мм
Прочность соединения	0,15 Н/мм <sup>2</sup>
Коэффициент диффузии водяного пара.	5/20 мк

На данных данных указана производительная испытаний. Паспорт несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет полную ответственность за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



### Преимущества

- Он прост в использовании и не требует значительных трудозатрат.
- Устойчив к циклам замораживания и оттаивания, а также к высоким температурам.
- Обеспечивает улучшенную адгезию и прочность благодаря армированию волокнами.



### Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой и прочной. На ней не должно быть остатков масла, грязи и краски, которые могут препятствовать адгезии.



### Смесь

QuaMahya 8003 медленно вводят в 5,0–5,5 литров воды и перемешивают низкооборотистым миксером (максимум 600 об/мин) до достижения однородной консистенции. Не добавляйте добавки, не указанные в инструкции по применению. Не превышайте необходимое количество воды.



### Информация о приложении

Приготовленный раствор должен отстояться в течение 5 минут для созревания. Перед нанесением снова перемешайте в течение 1-2 минут. Распределите раствор по поверхности. Нанесите его на стыки ребер, следя за отсутствием зазоров.

Разровняйте влажной губкой. Используйте приготовленный раствор в течение 2 часов и утилизируйте раствор с истекшим сроком годности. Просроченный раствор не следует использовать; его необходимо соскоблить с поверхности.

# QuaMahya 8003

Клеевой состав для позвоночника

Quattro



## Потребление

600 грамм (1 гребень)



## УПАКОВКА

25 кг крафт-пакет



## Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



## Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и при проглатывании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Опасно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.