



Описание товара

QuaTherm 4002 – это высокоеффективный цементный, однокомпонентный, модифицированный полимерами и армированный волокнами штукатурный раствор, который не дает усадки и трещин, предназначенный для применения в качестве штукатурного слоя на теплоизоляционных плитах.



Сфера применения

- Внутри и снаружи
- На стенах и потолках.
- Горизонтально и вертикально
- Применяется для оштукатуривания теплоизоляционных плит.



Технические параметры

Интенсивность	1,63 кг/л
Соотношение смешивания воды.	7–8 литров воды на 25 кг порошка
Отдыхая	5–10 минут
Рабочее время	1–1,5 секунды
Температурный диапазон применения	От +5°C до +30°C

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет полную ответственность за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Он адаптивный.
- Его просто приготовить и нанести.
- Обеспечивает легкость использования.
- Устойчив к термическим шокам.
- Огнеупорный.
- Обладает выдающимися адгезионными характеристиками.
- Не подвержен воздействию колебаний температуры.
- Краску можно наносить непосредственно на него.



Подготовка основания

Поверхность, на которую наносится штукатурка, а также сами панели должны быть прочными и очищенными от веществ, препятствующих адгезии, таких как пыль, масло, краска, силикон, отвердители, моющие средства и т. д. Панели, подлежащие оштукатуриванию, должны быть надежно закреплены и зафиксированы. Зазоры между ними необходимо заполнить пеной или аналогичным материалом. С момента первого монтажа панелей на стену должно пройти не менее 48 часов.



Смесь

Добавьте 25 кг порошка QuaTherm 4002 в 7–8 литров чистой воды и тщательно перемешайте низкооборотным миксером или дрелью в течение 3–4 минут до достижения однородной консистенции без комков. Дайте смеси настояться 5–10 минут, затем снова перемешайте в течение 1–2 минут. Рекомендуется использовать смесь в контейнере в течение 1,5–2 часов.



Информация о приложении

Первый слой QuaTherm 4002 наносится стальным шпателем на предварительно приклеенную и закрепленную дюбелями плиту слоем толщиной 2–3 мм. Пока штукатурка еще влажная, сверху вниз укладывается армирующая сетка Quattro, которая заделывается в свежий раствор. Для предотвращения растрескивания армирующая сетка Quattro укладывается с нахлестом на стыки 10 см. В углах и вокруг всех балок, оконных и дверных коробок армирующая сетка Quattro должна быть смещена не менее чем на 20 см. Второй слой можно наносить через 3–4 часа. Его следует наносить слоем толщиной 2–3 мм, предварительно увлажнив поверхность. Важно следить за тем, чтобы первый слой не застыл, и избегать образования холодных швов. После нанесения поверхность готова к наружной облицовке. Губчатая щетка ослабляет адгезию поверхности и может привести к образованию пыли, поэтому ее использование не рекомендуется. При непосредственном окрашивании необходимо выждать 2–3 дня, в зависимости от погодных условий. В высотных зданиях, подверженных ветровым нагрузкам и высоким температурам воздуха, следует обеспечить увлажнение воздуха и даже экранирование лесов.



Потребление

4 – 5 кг/м²



УПАКОВКА

25 кг крафт-пакет



Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и при проглатывании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Опасно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.