



Описание товара

QuaTherm 4004 – однокомпонентный, армированный полимерами и волокнами, устойчивый к усадке и трещинам, декоративный отделочный раствор на основе белого цемента, обогащенный специальными химическими добавками, предназначенный для применения в качестве покрытия на таких поверхностях, как бетон, штукатурка и т. д.



Сфера применения

- Внутри и снаружи
- На стенах и потолках.
- Горизонтально и вертикально
- Штукатурка бетонных и оштукатуренных оснований
- Применяется в качестве завершающего слоя покрытия в системах наружной теплоизоляции.



Технические параметры

Интенсивность	1,71 кг/л
Соотношение смешивания воды.	6–7 литров воды на 25 кг порошка.
Отдыхая	5–10 минут
Рабочее время	1–1,5 секунды
Прочность адгезии	$\geq 0,50 \text{ Н}/\text{мм}^2$
Температурный диапазон применения	От +5°C до +30°C

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет полную ответственность за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Его просто приготовить и нанести.
- Устойчив к термическим шокам.
- Придаёт конструкции естественный и декоративный вид.
- Его адгезионные свойства исключительно высоки.
- Увеличивает механическую прочность оболочки здания.
- Краску можно наносить непосредственно на него.
- Обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
- Скрывает недостатки в работе штукатурки
- Обладает гидрофобными свойствами.



Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, гладкой и прочной. На ней не должно быть пыли, масла, краски и других материалов, препятствующих адгезии. Перед нанесением поверхность необходимо увлажнить, а в условиях высокой температуры или сильного ветра – проглупить водой. Керамическую грунтовку Quattro следует наносить кистью на керамические поверхности перед нанесением декоративной штукатурки на сильно впитывающие или полированные бетонные основания. При использовании в качестве теплоизолятора керамическую грунтовку Quattro на керамические поверхности необходимо наносить на последний слой штукатурки не менее чем через 24 часа, после чего следует применить QuaTherm



Смесь

Добавьте 25 кг порошка QuaTherm 4004 в 6–7 литров чистой воды и перемешивайте низкооборотистым миксером или дрелью в течение 3–4 минут до достижения однородной консистенции без комков. Дайте смеси настояться 5–10 минут, затем снова перемешайте. Рекомендуется использовать смесь в течение 1,5–2 часов.



Информация о приложении

QuaTherm 4004 равномерно распределяется по поверхности с помощью стального шпателя. Толщину слоя следует регулировать в зависимости от размера гранул. Обычно толщина слоя составляет 2 мм. В зависимости от погодных условий, через 5–10 минут на поверхность наносится рисунок пластиковым шпателем круговыми движениями.

Нанесение рисунка следует выполнять, пока декоративная штукатурка ещё влажная. При больших проёмах нанесение следует продолжать с достаточной поддержкой персонала, чтобы избежать видимых стыков. Перед нанесением краски необходимо выждать 2–3 дня, в зависимости от погодных условий. Время нанесения может увеличиться при низких температурах и сократиться при высоких. В высотных зданиях, подверженных ветровым нагрузкам и высоким температурам, следует обеспечить увлажнение и защитить строительные леса.

QuaTherm 4004

Quattro

Декоративная отделка штукатуркой



Потребление

2,5 – 3 кг/м²



УПАКОВКА

25 кг крафт-пакет



Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и при проглатывании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Опасно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.