



Ürün Tanımı

Elastomerik akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.



Uygulama Alanları

- Beton, Alçı, Siva çimento esaslı paneller ve Ahşap yüzeyler,
- Polüüretan esaslı su yalıtım malzemeleri için astar,
- Islak ve/veya nemli beton yüzeyler,
- Emici olmayan yüzeyler,
- Metal, mermer ve cam yüzeyler



Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,49±0,1 g/cm ³
Uygulama Kalınlığı	1,0-1,5 mm
Dokunma Süresi	2 Saat
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 Saat
Kopma Genleşme	≥%140
Çatlak Köprüleme	≥2 mm
Yapışma Dayanımı	≥1,0 N/mm ²
Üzerine seramik uygulanması için beklenilmesi gereken süre	En az 1 gün (23°C, %50 bağıl nem)

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgide değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Kullanıma hazır yapı
- Elastik yapısıyla sıcaklık farklarına dayanım
- UV dayanımı
- Hafif yaya trafiğine dayanım
- Su göllenmesine karşı dayanım
- Akrilik boya ile boyanabilir ve seramik ile kaplanabilir



Yüzey Hazırlanması

Yüzey yapışmayı engelleyici kalıp yağı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler su ile %40 oranında inceltilmiş RU-1030 ile astarlanmalıdır. Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler RU-1030 uygulamasından en az 24 saat önce Quattro tamir harçları ile onanılmalıdır.



Karışım

RU-1030 su yalıtım malzemesi kullanıma hazır olduğundan dolayı, temiz bir kap içerisinde veya kendi kabında düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile toplanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilerek kullanılır.



Uygulama Bilgileri

Karşıp homojen hale gelmiş ürünü astarı uygulamasını yapıp en az (Açık alanda 3-4, Kapalı alanda 5-6) saat kurumasını bekledikten sonra, metrekareye 500 gr.'dan az olmamak kaydıyla zeminin diklemesine ilk katı uygulayınız. Bu katın kuruması için de en az (Açık alanda 3-4, Kapalı alanda 5-6) saat beklenmesi gerekmektedir. Ürünün kuruduğuna kanaat getirildikten sonra yine metrekareye 500 gr'dan az olmamak kaydıyla bu seferde zemine yatay düzlemde olacak şekilde ikinci kat uygulamasını yapınız. Uygulama yapılan günde havanın 5-35 derece aralığında olması ve yağmursuz ya da kuruma sürecindeyken üzerine su gelebilecek bir durum olmaması gerekmektedir. İkinci katta kuruduktan sonra 7 gün sonunda ürün nihai şeklini alacaktır.



Sarfiyat

Çift katta 1,00 – 1,50 kg/m² (Zeminin yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.)



Ambalaj

20 KG Plastik Kova



Raf Ömrü

Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır. Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır. Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir. Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.



Dikkat

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar, dolu, don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

YASAL UYARI

YEYKİM QUATTRO ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve YEKİM QUATTRO'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda YEKİM QUATTRO'nun sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle YEKİM QUATTRO ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde YEKİM QUATTRO tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan YEKİM QUATTRO sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. YEKİM QUATTRO ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün YEKİM QUATTRO'ya başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.