

## لاصق البلاط والسيراميك

### وصف المنتج

Quattro Q5 هو ملاط لاصق عالي الأداء مصنوع من الأسمنت، أحادي المكون، يتميز بقوية التصاق عالية، ومطهّر خصيّصاً للصق البلاط والسيراميك. يتميز بانخفاض الانزلاق ومدة عمل ممتدة وخصائص إضافية فائقة.

### مجالات الاستخدام

- في الداخل: على الأسطح الأفقية والعمودية.
- في الخارج: على الأسطح الأفقية والعمودية.
- الأسطح الخرسانية أو المجهزة بطبقة الشّاب (Sap).
- لصق البلاط والسيراميك حتى مقاس 60x60 سم كحد أقصى.

### المواصفات التقنية

|  |  |
|--|--|
| الكتافة                                  | 1.53 كغ/لتر ( $\pm 0.05$ )             |
| اللون                                    | أبيض، رمادي                            |
| نسبة خلط الماء                           | 7.5 - 7.5 لتر ماء لكل 25 كغ من المسحوق |
| مدة التخمير                              | 5 - 10 دقائق                           |
| مدة العمل                                | 3 - 3 ساعات                            |
| مدة التجفف                               | 30 دقيقة                               |
| قوية الالتصاق بالشد                      | $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$             |
| قوية الالتصاق بعد الغمر بالماء           | $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$             |
| قوية الالتصاق بعد التعقيم الحراري        | $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$             |
| قوية الالتصاق بعد دورات التجميد والذوبان | $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$             |
| قوية الالتصاق بعد مدة التهوية الممتدة    | $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$             |

تحتمل المعلومات الواردة في صحيفة البيانات الفنية هذه على تناول التجارب المخبرية. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج على المستخدم، ضمن شركتنا فقط جودة المنتج، ولنفي هذه النشرة جميع المعلومات الواردة في النشرات السابقة. وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل أي معلومة في هذه النشرة دون إشعار مسبق.

### المزايا

- سهل التحضير والتطبيق.
- يوفر سهولة في الاستخدام.
- يتميز بأداء التصاق عالي.

### تحضير السطح

يجب التأكد من أن السطح قد اكتسب مثانته الكاملة. يجب أن يكون السطح خالياً من الغبار والزيوت والدهانات والأوساخ والسيليكون وما شابهها من المواد التي قد تعيق الالتصاق.

يجب ترتيب الأسطح ذات الامتصاصية العالية، مع الانتباه إلى بقائها رطبة أثناء التطبيق دون السماح بتجمّع المياه على السطح. في الأرضيات التي تتطلب إصلاحاً، يجب ملء المناطق التالفة وتسويتها باستخدام مونة الإصلاح من Quattro قبل 4-3 أيام من البدء بالتطبيق.

### الخلط

يُضاف 25 كغ من مسحوق Q5 إلى 7.5 لتر من الماء النظيف في وعاء نظيف، ويُخلط باستخدام خلط منخفض السرعة أو مثقب لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح متجانساً دون أي تكتلات.

طريقة التطبيق

يتم سحب Quattro Q5 الجاهز للاستخدام على السطح المراد لصقه باستخدamation المجرفة مع الضغط بقوه لتشكيل طبقة. يتم تمشيط الملاط المطبق على السطح باستخدام مجرفة مسننة مناسبة لنوع وحجم البلاط المراد لصقه. يجب لاصق البلاط بإحكام على الملاط خلال 20 دقيقة كحد أقصى. يجب أن تكون على الأقل 90% من سطح ظهر البلاط على اتصال مباشر مع الملاط. يمكن تحسين الالتصاق بالطرق المطروقة حتى على البلاط الملصق باستخدام مطرقة بلاستيكية. حسب نوع وحجم البلاط وحالة السطح، يمكن تطبيق طريقة اللصق المزدوج بوضع الملاط على ظهر البلاط أيضًا.

العمر الافتراضي

يحفظ في عبوة غير مفتوحة في مكان بارد وجاف وبعيد عن الشمس، بين  $10^{\circ}\text{C}$  و  $25^{\circ}\text{C}$  لمدة 12 شهراً.

التغليف

كيس كرافت 25 كغ

الاستهلاك

3.5 - 4 كغ/ $\text{m}^2$  (باستخدام مجرفة مسننة 6 مم)

إرشادات السلامة

- تجنب التطبيق في أماكن ودرجات حرارة أقل من  $5^{\circ}\text{C}$  أو أعلى من  $30^{\circ}\text{C}$ .
  - لا تطبق تحت أشعة الشمس المباشرة، المطر، أو الرياح الشديدة.
  - لا تستخدم على الأسطح التي تعرضت للشمس لفترة طويلة أو متجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة القادمة.
- رموز المخاطر والإرشادات:
- R10: بعيد عن متناول الأطفال.
  - R20/22: ضار عند الاستنشاق أو البلع.
  - R52/53: ضار للكائنات المائية وقد يسبب تأثيرات طويلة المدى على البيئة المائية.
  - R65: ضار، قد يسبب تلف الرئة إذا ابتلع.
  - S7: يحفظ في وعاء محكم الإغلاق.
  - S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
  - S28: عند ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.
  - S29: لا تفرغ في المجاري.
  - S46: عند الابتلاع، استشر الطبيب فوراً وأظهر العبوة أو الملصق.