

لاصق الجرانيت الفائق المرن قائم على الأسمنت

وصف المنتج

تم تطوير Quattro Q7-S1 كلاصق عالي الأداء يحتوي على الأسمنت الأبيض، ومضاف إليه بوليمر، ويأتي كمكون واحد، مع ميزات إضافية لقليل الانزلاق ومرنة عالية. يُستخدم لاصق منتجات مثل الجرانيت، والحجر الطبيعي والمصنوع، والبلاط، والسيراميك، والبورسلان، والزجاج، والفسيفساء، والكلينكر، وغيرها.

مجالات الاستخدام

- داخلياً: على الأسطح الأفقية والعمودية.
- خارجياً: على الأسطح الأفقية والعمودية.
- مناسب للتطبيق على أسطح الخرسانة أو الأرضيات الملمسة (الشاب).
- يُستخدم لاصق الجرانيت، والسيراميك، والزجاج، والفسيفساء، والبورسلان

المواصفات التقنية

الكتافة	1,50 kg/lt ($\pm 0,05$)
اللون	أبيض، رمادي
نسبة الخلط بالماء	7.5-7 لتر ماء لكل 25 كغ من المسحوق
الاستراحة قبل الاستخدام	10-5 دقائق
مدة العمل	3-2.5 ساعات
مدة تكون القشرة	35 دقيقة
قوية الالتصاق الأولية عند الشد	$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$
قوية الالتصاق بعد الغمر في الماء	$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$
قوية الالتصاق بعد التعرض للحرارة	$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$
قوية الالتصاق بعد دورات التجمد والذوبان	$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$
قوية الالتصاق بعد الانتظار لفترة مفتوحة ممتدة (30 دقيقة على الأقل)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
الانزلاق	$\leq 0,5 \text{ mm}$

ملاحظة: تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة التقنية إلى نتائج الاختبارات المطبقة. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج على المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج هذه النشرة تلقي أي نشرة سابقة، ولشركة الحق في تعديل أي معلومات واردة فيها.

المزايا

- سهل التحضير والتطبيق
- يوفر سهولة في عملية التطبيق
- أداء الالتصاق عالي
- يمكن تطبيقه بشكل تلقائي بين الفوائل
- مقاومة للماء والرطوبة
- متين وتطويل العمر

تحضير السطح

- يجب التأكد من أن السطح قد اكتسب الصلابة الكافية قبل التطبيق.
- يجب أن يكون السطح خالياً من الغبار والزيوت والدهانات والأوساخ والسيليكون أو أي مواد تعيق الالتصاق.
- يجب ترطيب الأسطح شديدة الامتصاص مع الحرص على بقائها رطبة أثناء عملية التطبيق.
- عند التقطيب، يجب التأكد من عدم تجمع الماء على السطح.
- في حالة وجود أرضيات تحتاج إلى تصليح، يجب ملؤها بملاط تصليح Quattro وتسويتها قبل 4-3 أيام من عملية التطبيق.

الخلط

- يُضاف 25 كغ من مسحوق Q7-S1 إلى 7.5-7 لتر من الماء النظيف في وعاء نظيف.
- يُخلط باستخدام خلط منخفض السرعة أو مثقب مع ملحق الخلط لمدة 3-4 دقائق حتى يتحقق التجانس التام دون تكون كتل.

ظروف التطبيق

- لا يُطبق عند درجة حرارة أقل من 5°C أو أعلى من 30°C .
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، المطر أو الرياح أثناء التطبيق.
- لا يُطبق على الأسطح المعرضة للتجمد أو التي قد تجمد خلال 24 ساعة القادمة.

استهلاك المنتج

4 - 4.50 كغ/ m^2 عند استخدام مجرفة مسننة بسمك 6 مم.

النوعية

كيس كرافت 25 كغ.

مدة الصلاحية والتخزين

يُخزن المنتج في عبوة مغلقة وغير مفتوحة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، بين 10°C و 25°C لمدة تصل إلى 12 شهراً.

تحذيرات السلامة

- R10: أبعده عن متناول الأطفال.
- R20/22: ضار عند الاستنشاق أو البلع.
- R52/53: ضار للكائنات المائية، قد يسبب تأثيرات طويلة المدى في البيئة المائية.
- R65: ضار، قد يسبب تلفاً للرئة عند الابتلاع.
- S7: احفظ العبوة مغلقة بإحكام.
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S28: عند ملامسة الجلد، اغسل بالماء فوراً.
- S29: لا تُفرغ في المجاري.
- S46: عند الابتلاع، استشر طبيباً فوراً وأظهر العبوة أو الملصق.