

مادة عازلة للماء أساسها راتنج مطاطي (إيلاستوميريك)

 وصف المنتج

مادة عازلة للماء مرنة، أساسها راتنج أكريليك إيلاستوميريك، جاهزة للاستخدام ومرنة.

 مجالات التطبيق

- الخرسانة، الجص، ألواح الأسمنت، والأسطح الخشبية
- كتبقة أساس للمواد العازلة للماء أساسها البولي يوريثان
- الأسطح الخرسانية الرطبة / أو المبللة
- الأسطح غير المسامية
- الأسطح المعدنية، الرخامية والزجاجية

 الخصائص الفنية

الكثافة	$0,1 \pm 1,49$ جم/سم ³
سمك التطبيق	1,5 - 1,0 م
זמן اللمس	ساعتان
זמן الانتظار بين الطبقات	6 ساعات
تمدد عند الكسر	$\geq 140\%$
جسر الشقوق	≥ 2 mm
مقاومة الالتصاق	$\geq 1,0$ N/mm ²
مدة الانتظار قبل تطبيق السيراميك	يوم واحد على الأقل (23°C، رطوبة نسبية 50%)

تعتمد المعلومات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه على نتائج التجارب الميدانية. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج الأصلي على عائق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. تلقي هذه النشرة أي معلومات واردة في النشرات السابقة. تحفظ شركتنا بحق تعديل أي معلومات واردة في هذه النشرة في أي وقت.

 المميزات

- جاهز للاستخدام
- مقاوم لفروق درجات الحرارة بفضل مرونته
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية (UV)
- بعد التطبيق:
- يتحمل حركة المشاة الخفيفة
- مقاومة للتجمد للمياه
- يمكن طلاؤه بدهان أكريليك أو تغطيته بالسيراميك

 تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خالياً من أي بقايا تمنع الالتصاق مثل زيوت القوالب، وجزئيات فضفاضة، وأن يكون نظيفاً، مستوياً، وقوياً.

يجب تمهيد الأسطح المراد تطبيق المنتج عليها باستخدام RU-1030 مخفف بالماء بنسبة 40%.

يجب إصلاح أي تشوّهات أو فتحات كبيرة في السطح باستخدام ملاط الإصلاح Quattro قبل 24 ساعة على الأقل من تطبيق RU-1030.

 الخليط

بما أن مادة العزل المائي RU-1030 جاهزة للاستخدام، يتم خلطها في وعاء نظيف أو في عبوتها الأصلية باستخدام خلاط منخفض السرعة أو مثقب مزود برأس خلط، لمدة 3-4 دقائق، حتى تصبح متجانسة وخالية من التكتلات قبل الاستخدام.

معلومات التطبيق

بعد خلط المنتج وتحقيق التجانس، يتم تطبيق البرايمير وتركه ليجف لمدة لا تقل عن 3-4 ساعات في الأماكن المكشوفة و5-6 ساعات في الأماكن المغلقة. بعد ذلك، يتم تطبيق الطبقة الأولى على الأرض بشكل عمودي، مع التأكد من لا تقل الكمية عن 500 غرام لكل متر مربع، وترك ليجف بنفس الفترة (3-4 ساعات في الأماكن المكشوفة و5-6 ساعات في الأماكن المغلقة). بعد التأكد من جفاف الطبقة الأولى، تطبق الطبقة الثانية أفقياً بنفس الكمية لكل متر مربع. يجب أن تكون درجة حرارة الجو أثناء التطبيق بين 5-35 درجة مئوية، وألا يكون هناك مطر أو أي مصدر ماء قد يؤثر على فترة التجفيف. بعد جفاف الطبقة الثانية، يستغرق المنتج 7 أيام للوصول إلى حالته النهائية.

الاستهلاك

في طبقتين: 1,50 كغ/م² (قد يختلف الاستهلاك حسب طبيعة الأرضية).

التعبئة

في دلو بلاستيكي بسعة 20 كغ

عمر التخزين

يجب حمايته من الظروف الجوية السلبية. يحفظ في مكان جاف وبارد ومغلق بدرجة حرارة تتراوح بين +10°C و +25°C. يجب استهلاك المنتج مباشرةً بعد فتحه وخلطه. في عبوته غير المفتوحة، يمكن تخزينه في أماكن جافة بدرجة حرارة لا تقل عن +5°C، ويصل عمره الافتراضي إلى 12 شهراً.

تحذيرات السلامة

- في التطبيقات داخل الأماكن المغلقة، يجب تهوية المكان جيداً.
- في الطقس البارد، يجب حفظ العبوات قبل التطبيق لمدة لا تقل عن 24 ساعة عند درجة حرارة لا تقل عن +15°C.
- بعد التطبيق، يجب حماية السطح حتى يجف تماماً من الماء، المطر، الندى، الثلج، البرد، والعوامل المناخية المماثلة.
- لا تقم بالاقتراب من اللهب المكشوف ولا تدخن أثناء التطبيق.
- استخدم القفازات والنظارات وملابس الحماية.
- في حالة ملامسة الجلد، اغسل المنطقة جيداً بالماء والصابون.
- لا تبتلع المنتج، ولا تستخدم العبوات الفارغة لتخزين المواد الغذائية، ولا ترميها في النار.
- مخصوص لاستخدام المهني فقط، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

YASAL UYARI

YEYKIM QUATTRO ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve YEYKIM QUATTRO'nun taşıyıcıları doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlar hakkında YEYKIM QUATTRO'nun sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyimle dayanarak işi iyileştirir. Ürünler uygulama yürüzeleri ve uygulama alanları pratikçe çeşitli arz etmektedir. Bu nedenle YEYKIM QUATTRO'ların kullanımını, doğru ürün, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde YEYKIM QUATTRO tarafından sağlanan elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve bilgilendirme kesinlikle uyarınız. Aksi hali olabileceği zamanlardan YEYKIM QUATTRO sorumlu değildir. Ürünün kullanıcı (kulancı) ürünü kullanmayı dışındakı uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. YEYKIM QUATTRO ürünlerinin özellikleri değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahsilann mülkiyet hakkı gözeteilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve纳豆ye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün YEYKIM QUATTRO'ya bağışarak temin edebilecekleri yere Ürün Bilgi Föyü'nün son baskınından almalıdır.