

NET:
25 KG

NET:
40 KG

SıvaMiX 800

Teknik Bilgi Formu



Ürün Tanımı:

Eurocement SıvaMiX 800, çimento esaslı, tuğla, beton, brüt beton, biriket duvar ve tavan yüzeylerde uygulanmak için özel olarak geliştirilmiş, polimer katkılı, yüksek performanslı ince el sıvasıdır

Uygulama Alanları:

- İç ve dış mekânlarda
- Brüt beton, tuğla,
- Beton, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.

Teknik Özellikleri:

Renk: Gri

Görünüm: İnce Granül

Yoğunluk: 1,47 kg/lit

Su Karışım Oranı: 6-6.5lt su 25kg toz için / 9-10 lt su 40 kg Toz İçin

Su Emme: $0,40 \leq \text{kg/m}^2 \cdot \sqrt{\text{min}}$

Bağ dayanımı: $>0,3 \text{ N/mm}^2$

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 oC, +30 oC

Çevre Zemin Sıcaklığı: +5 oC, +30 oC

Uygulama kalınlığı: 3-7 mm arası

Eğilmede dayanımı: $>1 \text{ N/mm}^2$

Basınç dayanımı: $>3 \text{ N/mm}^2$

Isıl İletkenlik Katsayısı (TS EN 1745): 0,450(W/mK)

Teknik bilgiler 20 oC(± 2 oC) hava sıcaklığı ve %50 $\pm$ 5 bağıl nem ortamında laboratuvarında elde edilen verilerdir.

Avantajları:

- Homojen yapısı sayesinde yüzeyin her noktasında yüksek yapışma ve dayanım özelliği sağlar.
- El ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Tek kat uygulama ile yüzey sonlandırılır.

Yüzey Hazırlama:

Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya vb. gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeydeki bozukluklar, kırık ve çatlaklar Eurocement EuroFix 165-170 tamir harcı ile doldurulmalı ve onarılmalıdır. Sıva işlemi yapılmadan önce, özellikle güneşe ve rüzgâra maruz kalan, yüzey suya doyurulmalıdır.

Eurocement SıvaMiX 800;

- Gaz beton üzerine uygulanmaz.
- Alçı yüzeylerde uygulanmaz.
- Sağlam olmayan ve 3 mm den daha kalın sıva bozukluğu olan yüzeylerde uygulanmaz.
- Boya, renkli sıva, serpmme sıva ve dış cephe kaplaması uygulanmış yüzeylerde uygulanmaz.

EUROCEMENT®

NET:
25 KG

NET:
40 KG

EUROCEMENT®

SıvaMiX 800

Teknik Bilgi Formu



Hazırlama Talimatı:

Eurocement SıvaMiX 800, 25 ve 40 KG'lık toz halinde Kraft torbada bulunmaktadır. 40 KG'lık toz 9-10 lt temiz su, 25 KG'lık toz 6-6,5 lt temiz su içine katılarak püskürtme makinesi içinde karıştırıldıktan sonra uygulama yapılacak olan yüzeye püskürtme yapılmak suretiyle uygulanır.

Kullanım Talimatı:

Eurocement SıvaMiX 800 çimento esaslı makine sıvası minimum 3-7 mm kalınlığında uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı, tek katta 3-7 mm arasında olmalıdır. Kalınlık 7 mm 'den fazla ise ikinci kat uygulama, birinci kat tam prizini aldıktan sonra (1 gün sonra) yapılmalıdır. İkinci kat uygulama maximum 7 mm kalınlığında olmalıdır. Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzey belli aralıklarla sulanmalıdır. Belirtilen teknik veriler 20 oC yüzey ve ortam sıcaklığı için geçerli olup, ortam sıcaklığının düşük ısıda olması süreyi uzatabilir, yüksek olması ise süreyi kısaltabilir.

Sarfiyat:

Yüzeyin yapısına bağlı olarak 1mm kalınlık için yaklaşık 1,3-1,6 Kg/m²

Ambalaj:

25 Kg' lık Kraft torba

40 Kg' lık Kraft torba

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 8 sırayı geçmemelidir.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Çalışma süresi geçmiş harca toz veya su ilavesinde bulunmayınız. Harcınıza başka hiçbir malzeme (kum, çimento vb.) eklemeyiniz. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Su debisi kıvamı etkilediğinden debi ayarlarına dikkat ediniz. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz