

NET:
5 KG

NET:
30 KG

EUROCEMENT®

EuroCilon 410

Teknik Özellikler

Ürün Tanımı:

EuroCilon 410 su bazlı, basınçlı olmayan su ile temas eden yüzeylerde satıha nüfuz ederek yüzeyi dış etkenlere karşı koruyan, yüzeyin su tutmasını engelleyen, kılcal kanallarda görünmez bir bariyer oluşturan, renksiz ve yüzeyin görünümünü değiştirmeyen, su itici (hidrofobik) dış cephe su yalıtım malzemesidir. Yüzeyde film tabakası oluşturmadığı için binanın nefes almasını engellemez, dış görünüşünü değiştirmez, zaman geçtikçe kabarma, kararma yapmaz, renk ve parlaklık kazandırmaz.

Uygulama Alanları:

- Dış cephe kaplamalarında don ve yağmur suyunun sebep olduğu kararma, kirlenme ve renk değiştirmeyi engellemek amacıyla
- Beton, mermer, tuğla, taş, granit gibi az emici olan yüzeylerde yosun ve mantar oluşumunu engellemek amacıyla
- Mineral bazlı ve emici yüzeylerde tuz kusmaları ve kabarmaları engellemek amacıyla
- Dış cephe son kat boyalarının altına astar olarak kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Renk: Şeffaf

Yoğunluk: 0,94 KG/L

Uygulama Sıcaklığı: +5 °C, +30 °C

Katlar Arası Bekleme: 10 Dakika

Kuruma Süresi Tam Kuruma: 8 Saat

Kür Tamamlanma: 10 Gün

UV Dayanıklılık: Dayanıklıdır

Avantajlar:

- Kullanıma hazırdır.
- Yüzeyde film oluşturmeyen şeffaf, görünmez bir malzemedir.
- Üzerine uygulama yapma süresi çok kısadır.
- Hızlı su iticiliğe sahiptir.
- Boyanabilir.
- Fırça veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilir.
- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
- Dış cephelerin ıslanmasına engel olduğundan binanın ısı izolasyon değerinin düşmesini engeller.
- Hızlı su iticiliğe sahiptir.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Uzun ömürlüdür.

NET:
5 KG

NET:
30 KG

EUROCEMENT®

EuroCilon 410

Teknik Özellikler

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyde pas, kir, boya atıkları, silikon, toz, kireç, kalıp yağı vb. malzemeler tel fırça veya püskürtme yöntemi ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler 0,3- 0,4 mm den daha geniş çatlaklar içermemelidir. Bu tür çatlaklar Yapısal Tamir Harcı ile onarılmalıdır.

Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyler (doğrama, cam, vb) ve bitkiler uygulamadan korunmalıdır.

Hazırlama Talimatı:

Kullanıma hazır olan EuroCilon 410 uygulama öncesinde ağzı kapalı ambalajından açılıp temiz bir kap içerisine dökülmelidir. Uygulama yapılacak kadar malzeme ambalajından alınmalıdır. Geri kalan kısım kapalı ambalajında muhafaza edilmelidir.

Kullanım Talimatı:

EuroCilon 410 , fırça veya püskürtme yöntemi ile yukarıdan aşağıya doğru uygulanmalıdır. Uygulama iki kat halinde yapılmalıdır. Yüzeyler doyana kadar uygulanmalıdır. Katlar arasında maksimum 10 dakika beklenip, ilk katın tam kuruması beklenmeden yaş üstü yaş metodu ile ikinci katın uygulaması yapılmalıdır. Cam, metal gibi parlak yüzeylere sıçramamasına dikkat ediniz. Eğer sıçradı ise ıslak bir sünger yardımı ile bölgeyi temizleyiniz.

Sarfiyat:

İşçiliğe ve yüzeyin emiciliğine göre 250-700 gr/m² dir.

Ambalaj:

5 KG ve 30 KG Bidon

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde açılmamış ambalajında saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 3 sırayı geçmemelidir. Güneş ışınlarından muhafaza edilmelidir.

Dikkat:

- Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.
- Belirtilen en fazla kat kalınlığını aşmayınız.
- Direkt güneş ışığı yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
- Uygulama sırasında koruyucu eldiven kullanınız.
- Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.
- Boş ambalajını gıda maddesi veya içme suyu depolamak amacı ile saklamayınız.