

NET:
20 KG

Eurocement EuroRubber 460

Teknik Özellikler

Ürün Tanımı:

Eurocement EuroRubber 460, tek komponentli, elastomerik reçine esaslı yüzeyde tabaka oluşturarak su geçirimsizlik sağlayan, UV dayanımı yüksek, kullanıma hazır, boyanabilir özelliğe sahip akrilik esaslı, esnek su yalıtım malzemesidir. Solvent içermeyen ve kıvamlı sıvı görünümünde olan Eurocement EuroRubber 460, kuru veya az nemli yüzeylere uygulanır.

Uygulama Alanları:

- Banyo, wc, balkon, teras gibi ıslak hacimlerin su yalıtımında
- Meyilli teras çatılarda
- Beton, sıva ve şap yüzeylere
- Galvaniz sac, alüminyum, çinko, PVC saçak, gizli dere ve olukların su yalıtımında kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Renk: Beyaz

Görünüm: Likit

Yoğunluk: 1.47 kg/l

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 oC,+30 oC

Yüzey Kuruma Süresi: 5-6 Saat

Mekanik Dayanım: 5 Gün

Su Geçirimsizlik: 7 Gün

Nihai Mukavemet: 15 Gün

Bağ Dayanımı: 1,50 N/mm²

Üzeri Kaplama Süresi: 3 Gün

Katlar Arası Bekleme (20 oC'de): 4-5 Saat

Uygulama Kalınlığı: Optimum 1 mm

Teknik bilgiler 20 oC(±2 oC) hava sıcaklığı ve %50±5 bağıl nem ortamında laboratuvarda elde edilen verilerdir.

Avantajları:

- Kullanıma hazırdır.
- Solvent içermez.
- Elastikiyet modülü yüksektir.
- Uygulama kolaylığı sağlar.
- Üzeri boyanabilir veya seramik ile kaplanabilir.
- Fırça veya rulo ile direkt uygulanabilir.
- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
- Güneş ışığından etkilenmez, UV dayanımlıdır.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.

EUROCEMENT®

NET:
20 KG

Eurocement EuroRubber 460

Teknik Özellikler

Yüzey Hazırlama:

Yüzeyin mukavemetini almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı engelleyecek yağ, gres, kir, boya, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalardan arındırılmış olmalıdır.

Zayıf yüzeyler çatlak sıvalar vb. gibi yüzeyden kolay ayrışabilecek dokular koparılarak yüzeyden temizlenir. Gerekli görülen alanlarda yüzey mekanik yöntemlerle pürüzlendirilebilir.

Gözenek ve delikler yüksek basınçlı su veya hava ile temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde çukur, segregasyon, vb olmamalı, bu tür hatalar Eurocement EuroFix 165-170 Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

Meyil şapı veya betonun su akıntısı yönünde atıldığından emin olunmalıdır. Yüzeyde su birikintisi, göllenme var ise uzaklaştırılmalıdır. Üzerine seramik gelecek ıslak hacim ve balkonlarda, tüm köşelere önceden Quattro Pah Bandı uygulaması yapılmalıdır.

Hazırlama Talimatı:

Eurocement EuroRubber 460 su yalıtım malzemesi kullanıma hazır olduğundan dolayı, temiz bir kap içerisinde veya kendi kabında düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilerek kullanılır.

Kullanım Talimatı:

Uygulamadan önce yüzeyler 1:1 oranında su ile inceltilmiş Eurocement EuroRubber 460 ile astarlanır. Sarfiyat takriben 100-250 gr/m² dir. Astar yüzeye fırça ile sürülür. Emici olmayan parlak yüzeyler astar uygulamasından önce mekanik yöntemler ile pürüzlendirilmelidir. Astar kat 3-4 saat kurumaya bırakılır.

Astarlanan yüzeylere Eurocement EuroRubber 460 en az iki kat halinde uygulanmalı, katlar arası bekleme süresine riayet edilmelidir.

Sonraki katı uygulamadan önce alt katın kurumuş olmasına riayet edilmelidir. Birinci kat uygulama hep aynı yönde uygulanarak tamamlandıktan sonra ikinci kat uygulama ona dik olacak şekilde ters yönde uygulanır.

EUROCEMENT®

NET:
20 KG

Eurocement EuroRubber 460

Teknik Özellikler

Aletlerin Temizlięi:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Sarfiyat:

Astar uygulaması 100-250 gr/m²

Yatayda 1-1,5 Kg/ m² (1 mm kalınlık için)

Düşeyde 0,800-1,00 Kg/ m² (1 mm kalınlık için)

Sarfiyatlar, yüzeyin durumuna, boşluk vb. kayıplardan dolayı değışkenlik gösterebilir.

Ambalaj:

5 ve 20 Kg Plastik Kova

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 6 aydır. Ürün 0°C'nin üzerinde saklanmalı ve kesinlikle dondan muhafaza edilmelidir.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.

En az iki kat uygulanmalıdır.

Çalışma süresi geçmiş ürüne toz veya su ilavesinde bulunmayınız.

Direkt güneş ışığı yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız

Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.

EUROCEMENT®