

طلاء خطوط الطريق على أساس الكلور-كاوتشوك

وصف المنتج

طلاء سريع الجفاف، مقاوم للاهتراء، معدل بمطاط الكلور ومصنوع على أساس راتنج الألكيد، يجف بالهواء ويختلط جيداً مع السطح.

مجالات الاستخدام

- طلاء خطوط الطريق القائم على الأسفلت والخرسانة مصمم لتعليم خطوط الطرق في الطرق السريعة، المطارات، الأرصفة، ممرات المشاة، وما إلى ذلك.

الخصائص الفنية

مدة الجفاف للمس	10-15 دقيقة
الجفاف التام	4-3.5 ساعات
مدة الانتظار بين الطبقات	3 ساعات كحد أدنى
قدرة التغطية	حسب السطح 0.250-0.175 كج/م ²

تحتسب المعلومات الواردة في هذا الشهادة الفنية إلى نتائج التجارب التي تم إجراؤها. يتحمل المستخدم مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج تلقي هذه الشهادة الفنية أي معلومات واردة في النشرة السابقة. تحفظ شركتنا بالحق في تعديل أي معلومات واردة في هذه الشهادة.

المزايا



يتميز طلاء خطوط الطرق المستخدم في الأسفلت والطرق ومواقف السيارات وما إلى ذلك بمقاومة عالية للاحتكاك، سرعة جفاف، ومتانة ممتازة. يخترق الطلاء الأسطح جيداً ويلتزم بها بإحكام، سهل التطبيق، وبفضل مقاومته الميكانيكية العالية، يشكل طبقة دائمة على الأسطح لفترة طويلة.

تحضير السطح



يجب أن يكون السطح الذي سيتم تطبيق الطلاء عليه جافاً تماماً وخلالياً من الزيت والشوائب.

الخليط



للتقطيف باستخدام مسدس الرش: قم بتحفييف الطلاء بنسبة 10-15% باستخدام مذيب علامات الطرق أو المذيب الخلوي.

معلومات التطبيقي



يُطبق طلاء خطوط الطرق بعد تخفيفه بالقدر اللازم على السطح المنظف باستخدام الرول أو البندقية الهوائية/غير الهوائية

الاستهلاك



يعتمد على نوع السطح المراد تطبيق الطلاء عليه.

التغليف



علبة معدنية بوزن 20 كغ.

مدة الصلاحية



يمكن تخزين المنتج في عبوته المغلقة في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس، بدرجات حرارة تتراوح بين 10°C و 25°C لمدة 12 شهراً.

احتياطات الاستخدام والتحذيرات



تجنب تطبيق المنتج في أماكن ودرجات حرارة أقل من 5°C أو أعلى من 30°C.

لا تطبق تحت أشعة الشمس المباشرة أو أثناء هطول الأمطار أو الرياح.

تجنب التقطيف على الأسطح التي تتعرض لفترات طويلة للشمس، المجمدة، أو التي يوجد خطر تجمدها خلال 24 ساعة.

تحذيرات السلامة:

R10:

تعذر تجنب مخاطر للأطفال.

R20/22:

تعذر تجنب مخاطر إذا تم استنشاقه أو ابتلاعه.

R52/53:

تعذر تجنب مخاطر للأطفال.

R65:

تعذر تجنب مخاطر للأطفال.

S7:

تعذر تجنب مخاطر للأطفال.

S24/25:

تعذر تجنب مخاطر للأطفال.

S28:

تعذر تجنب مخاطر للأطفال.

S29:

تعذر تجنب مخاطر للأطفال.

S46: عند الابتلاع، استشر الطبيب فوراً وبيّن له العبوة أو الملصق.